


Переваги продукції




Не містить ПВХ



Клей для флізелінових шпалер



Для стін та стелі



Можливе багаторазове перефарбування



Повітропроникні




Стійкі до механічного впливу




Не потребує часу для просочування




Простота обробки




Перекриває тріщини



Невеликі витрати фарби



Обклеювання шляхом нанесення клею на стіну



Легко видаляється



Важко займисті

Спосіб наклеювання



1. Необхідно видалити старі шпалери та фарби. Нерівну основу потрібно вирівняти за допомогою шпаклювальної маси, яка містить гіпс. На сильно вбираючу основу потрібно нанести ґрунтовку, яка не містить розчинників.



2a. Наклеїти шляхом нанесення клею на стіну без очікування просочування або



2b. Нанести клей станком для нанесення клею, без очікування просочування. Для наклеювання використовувати клей для флізелінових шпалер.



3. Наклеїти шпалери за будівельним виском і в стик.



4. Полотно шпалер накласти без пухирів та складок на шар клею, розгладивши за допомогою дрібнопористого гумового валика або шпалерною щіткою.



5. Обрізати надлишки шпалер в області стелі, плінтусів, вікон і т. п. за допомогою малярного ножа та шпалерного шпателя.



6. На внутрішніх та зовнішніх кутах полотно шпалер потрібно обрізати. Наступне полотно наклеюється в стик.



7. Після висихання шпалер їх рекомендується пофарбувати високоякісною дисперсійною фарбою, що відповідає вимогам стандарту DIN EN 13300.



Опис виробу

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Виробник

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Сировина/виготовлення

Шпалери ERFURT-Vlies-Rauhfaser є покриттям для стін, що складається з кількох шарів паперу, в які міцно включені текстильні та деревні волокна, що утворюють структуру.

Всі різновиди шпалер ERFURT-Vlies-Rauhfaser виготовляються за однаковою технологією і відрізняються лише деревними волокнами, що утворюють структуру. При виготовленні використовуються лише високоякісна сировина, спеціально відібраний папір вторинної переробки, а також целюлоза і текстильні волокна. Типографська фарба видаляється з поверхневого шару паперу вторинної переробки методом флотації. Відходи виробництва можуть знову використовуватись у процесі виробництва.

Технологічні води, що використовуються для виробництва, проходять кілька циркуляційних процесів і проходять очищення перед скиданням у водойми.

Характеристики виробу

- Розміри рулону: 15,00 м в довжину x 0,53 м в ширину (Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 м в довжину x 0,53 м в ширину)
- Кількість в картонній коробці: 12 рулонів

Властивості виробу

- Паропроникність згідно зі стандартом DIN 52615 відповідає дифузії приблизно 0,02 м повітряного шару
- Клас пожежостійкості «B-s1,d0» згідно зі стандартом DIN EN 13501-1 відповідає «B1» (важкозаймисті) згідно зі стандартом DIN 4102-1
- Не містять ПВХ, небезпечних для здоров'я пластифікаторів та розчинників
- Не містять скловолокна
- Без додавання сполук важких металів та формальдегіду
- Стійкі до зміни розмірів, перекривають тріщини
- Відповідають вимогам стандарту DIN EN 234 (визначення вимог до настінних покриттів для подальшої обробки)
- Легко знімаються після змочування водою
- Можливість багаторазового перефарбування за допомогою традиційних фарб
- Придатні для алергіків

Застосування/спосіб наклеювання

Основа

Шпалери ERFURT-Vlies-Rauhfaser можна наклеювати на всі придатні для наклеювання шпалер основи всередині приміщень.

Клейстер/клей

Для наклеювання використовується клей для флізелінових шпалер (наприклад, Metylan Secura в пропорції 1:10 = 500 г в 5 л води) або подібний йому. Будь-ласка, також звертайте увагу на інструкцію по використанню від виробника клею.

Наклеювання

Клей рівномірно наноситься на основу, а розкрєні сухі полотна накладаються на шар клею (наклеювання з рулону на стіну). Як варіант, можна також нанести клей на шпалери ERFURT-Vlies-Rauhfaser за допомогою станка для нанесення клею, скласти полотна і наклеїти без очікування просочування на основу. Наклеїти шпалери ERFURT-Vlies-Rauhfaser строго вертикально і в стик. Розгладити полотно від складок та пухирів гумовим валиком або шпалерною щіткою. Надлишки шпалер в області стелі, плінтуса, вікон і т. п. притиснути пластмасовим шпателем і обрізати малярним ножом. Не наклеювати шпалери нахлестом.

Фарбування

Після висихання шпалер Vlies-Rauhfaser їх поверхню слід пофарбувати високоякісною дисперсійною фарбою.

За бажанням можлива спеціальна обробка з використанням різноманітних технік.

Компоненти/результати тестування

Шпалери ERFURT-Vlies-Rauhfaser складаються з паперових волокон, з яких приблизно 70% — папір вторинної переробки, а також поліефірні волокна, деревні волокна та допоміжні матеріали.

Пофарбовані шпалери ERFURT-Vlies-Rauhfaser утилізуються з побутовими відходами.

Знак «Придатно для алергіків» об'єднання TÜV Nord підтверджує, що шпалери ERFURT-Vlies-Rauhfaser виготовляються з матеріалів, які контролюються на вміст алергенів та шкідливих для здоров'я речовин. Тому вони підходять для особливо чутливих та схильних до алергії людей.

Паропроникність визначена Науково-дослідницькою компанією ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Ашаффенбург, згідно зі стандартом DIN 52615, звіт про випробування № 1743/32.