



Description du produit

ERFURT-Makulatur 95

Fabricant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Matières premières/fabrication

La maculature 95 est composée d'une double couche de papier sans acide.

L'élimination de notre maculature n'occasionne aucun problème, étant donné que les composants naturelles de base sont tout naturellement recyclées dans le circuit écologique.

Données du produit

- Grammage : 120 g/m²
- Dimensions des rouleaux : 17 m de longueur x 0,53 m de largeur
- Contenu du carton : 20 rouleaux

Propriétés du produit

- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion d'env. 0,02 m.
- Classe de réaction au feu « E » selon EN 13501-1, correspondant à « B2 » (matériaux normalement inflammables) selon DIN 4102-B2.
- La couche supérieure peut être enlevée à sec.

Application/pose

Les maculatures peuvent être appliquées sur tous les supports en intérieur aptes à recevoir des papiers peints.

Recommandations de colle

Henkel : Metylan Expert + 20 % Ovalit Ovalit TM, Metylan Ovalit TDV
Pufas : Glutolin S15

Encollage

Après le séchage, les maculatures peuvent être recouvertes avec tous les revêtements muraux. Veuillez utiliser la colle recommandée par le fabricant du papier peint.

Rénovation

Tous les revêtements muraux peuvent être facilement enlevés de la surface de la maculature (en fonction de la direction d'arrachage). Les restes de la couche de maculature doivent être ensuite enlevés à l'aide d'un décolleur de papier peint.