




### 产品优势




不含PVC



阻燃



适应于墙壁和天花板



可多次涂层



透水




铺贴简易



均衡不完善处及细小裂纹


### 铺贴方法




1. 去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基面需用含石膏的填充物进行平整。吸收性特别强的基面需用不含溶剂的底胶打底。



2. 对于有效的涂胶最适合的是涂胶器-桌面结合。



3. 在裁好的墙纸条幅上均匀地涂上胶液并以2/3对1/3的比例放置到一起。



4. 浸胶大约10分钟。




5. 墙纸卷并排垂直铺贴。用浆糊刷或橡胶滚将墙纸刮平并挤出气泡。



6. 墙角处使用剪刀切割开。或者，Raufaser墙纸在墙角也可使用裱糊刮铲割开。



7. 在外角处无需重叠铺贴，而是在边缘处精确切割。



8. 干燥后使用高品质乳胶按照DIN 13300涂层。



## 产品描述

### ERFURT-Rauhfaser

20, 32, 40, 52, 70, 79, 80, Sprint

### 制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

### 原料/生产

ERFURT-Rauhfaser墙纸是由多层纸制造而成并固定加入了构造纹理木纤维。

ERFURT-Rauhfaser墙纸的所有品种都以相同的生产过程制作而成只以构造纹理木纤维进行区别。

生产中只使用优质原料以及精心挑选的再生纸和纤维素。通过不同木纤维的均匀分散 - 根据种类的不同 - 将形成一个封闭的纹理性表面。

生产中所必须的水量将反复循环使用，并在放流回大自然前清洁及澄清。

### 产品数据

Rauhfaser 20, 32, 40, 52, 70, Sprint  
• 包装规格: 33,50 米长 x 0,53 米宽  
• 每箱容量: 6卷

Rauhfaser 79, 80  
• 包装规格: 17,00 米长 x 0,53 米宽 x 1.0厘米厚  
• 每箱容量: 6卷

Rauhfaser 20, 32, 40, 52, 70  
• 包装规格: 125,00 米长 x 0,75 米宽  
• 每箱容量: 1卷

Rauhfaser 79  
• 包装规格: 60,00 米长 x 0,75 米宽  
• 每箱容量: 1卷

### 产品特性

- 水蒸气通透性按照DIN 52615符合大约0,01米气体厚度的弥散当量
- 按照DIN 13501-1防火等级"B-s1,d0"符合按照DIN 4102-1的"B1" (阻燃)
- 在基层墙面例如"石膏板"上此结合不易燃 (DIN A2-s1,d0)。
- 符合DIN 234(确认用于后序处理的墙纸)
- 不含PVC、有害健康的软化剂及溶剂
- 无重金属成分及甲醛
- 可多次使用市售油漆涂刷
- 完善资源
- 来自可重新生长的原材料
- 适合于过敏者

## 使用/铺贴

### 基层墙面

ERFURT-Rauhfaser墙纸可铺贴于室内所有具有粘着性的基层墙面上。基层墙面必须干燥、有承载力、均匀、吸水、干净、光滑并且对于预期的墙纸来说足够平坦。去除旧的墙纸和不粘合的涂层。粗糙不平的基层需用含石膏的填料进行平整。光滑的石膏使用稀释的胶液预先涂胶。吸收性特别强的基层需用不含溶剂的打底物质或使用胶液打底。需注意BFS-技术须知Nr.7和Nr.16。

### 铺贴方法

Henkel: Glutolin S15, Glutolin 77, Glutolin K10

Pufas: Decotric MC Spezial, Decotric GK, Decotric G20

### 粘贴

按照墙壁高度附加额外长度切割墙纸卷，在墙纸背面使用涂胶器或者手工均匀涂胶。将单独的墙纸卷以2/3对1/3的比例铺贴到一起并且边缘处需重叠。这样将避免干燥。不要打结。

浸胶大约10分钟后，便可以铺贴Rauhfaser墙纸。使用墙纸刷或泡沫胶辊垂直按压墙纸卷。单独墙纸卷过长的部分使用剪刀或裱糊刮铲切割。

### 涂层

Rauhfaser墙纸干燥后，按照DIN 13300，表面必须使用至少为裂痕等级3级的乳胶涂料涂层。

可按照愿望安排特殊处理及技术。

## 成分/审核结果

ERFURT-Rauhfaser墙纸由纸纤维构成，其中大约50%为再生纤维、纤维素、木纤维、辅助材料。

已涂刷过的ERFURT-Rauhfaser墙纸与其他残余废品一起处理。

水蒸气通透性由ISEGA-研究及检测协会,Aschaffenburg根据DIN 52615确认。

#### 德国制造

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal

电话: +49 202 6110 0  
传真: +49 202 6110 89 451

电子邮件: info@erfurt.com  
网址: www.erfurt.com

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN