



ERFURT-Variovlies V 180

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-
TAPETEN


Productvoordelen




Vrij van PVC



Moeilijk
ontvlambaar



Voor muren
en plafonds




Meermaals
overschil-
derbaar




Diffusie-
open



Geen
inweektijd




Vlieslijm



Wandkleef-
techniek



Weinig
verfverbruik



Scheuover-
bruggend



Gemakkelijk
te verwij-
deren

Gebruiksaanwijzing



1. Oude behang- en verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.



2a. In de behangmachine zonder inweektijd of



2b. Met behulp van de wandkleeftechniek zonder inweektijd aanbrengen



3. De stroken naad tegen naad loodrecht verlijmen.



4. Zonder luchtballen en kreukvrij met een behangborstel of rubberrol aandrukken.



5. Overstekende randen bij plafonds, plinten, ramen enz, met cuttermes en spatel afsnijden.



6. In hoeken en bij randen wordt niet overlappend behangen, maar de scheiding ligt exact op de boord en de volgende strook moet stotend worden aangebracht.



7. Na het drogen met hoogwaardige dispersieverf met de norm EN 13300 of acryllak overschilderen.



8. Bij een latere renovatie kan het behang gemakkelijk verwijderd worden.

Variovlies

PRO

www.erfurt.com



Productbeschrijving

ERFURT-Variovlies V 180

Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Materiaal/vervaardiging

ERFURT-Variovlies V 180 is een duurzaam behang, vrij van PVC, met een gecoat oppervlak, dat geschikt is voor digitale bedrukking met inkjetprinters, en dat vervaardigd is uit speciale celstof- en textielvezels, in combinatie met polymeerbindmiddelen.

Productgegevens

- Bestelnr. 1000597
- Rolafmetingen: 25,00 m lengte x 0,75 m breedte
- Inhoud verpakking: 2 rollen
- Gramgewicht: ca. 180 g/m²

Producteigenschappen

- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 voor een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,05 m.
- Brandbeveiligingsklasse "B-s1,d0" volgens EN 13501-1 (moeilijk ontvlambaar)
- Vooraf gecoate wandbekleding
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Vrij van glasvezels
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Maatvast en scheuroverbruggend
- In combinatie met het passend verfmateriaal zeer duurzaam
- Zeer goede ondergrondbedekking door pigmentering, daardoor volstaat in de meeste geval één verflaag
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf
- Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging

Gebruik/gebruiksaanwijzing

Ondergrond

ERFURT-Variovlies V 180 kan op alle behangbare ondergronden binnenshuis worden aangebracht, op voorwaarde dat deze voorbereid zijn. De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig, zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de bedoelde toepassing. Oud behang en niet-hechtende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met verdunde lijm. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.

Oud behang en niet-hechtende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag of van plaksel. De BFS richtlijnen nr. 7 en nr. 16 moeten nageleefd worden.

Lijm

Ter overbrugging van scheuren en vormgeving van muren:

Henkel: Glasweefsellijm in poedervorm

Pufas: Glutolin S15, Glutolin K10, Decotric GK

Op niet-zuigende ondergronden, bijv. Kunststofwanden:

Henkel: Perfax Randenlijm

Pufas: Glutolin BW, Decotric WB

Verlijming

ERFURT-Variovlies V 180 loodrecht en stotend verlijmen. De stroken zonder blazen aandrukken met een rubberrol of een behangerspatel. Overstekende randen aan plafonds, plinten, vensters enz. in de hoek duwen met een kunststofpatel en insnijden met een cuttermes. De muurbekleding niet overlappend verlijmen. Lijmvlekken op het oppervlak onmiddellijk verwijderen.

Schilderwerk

Na het drogen is dankzij de voorbehandeling in geval van ERFURT-Variovlies V 180 meestal nog maar één verflaag meer nodig. Dispersieverven van minstens schrobvastheid klasse 3 volgens EN 13300, vooral matte en glanzende latexverven, zijn hiervoor geschikt.

Als alternatief kan het behangen oppervlak met een "airless"-procedure worden bekleed. Hierna moet het oppervlak met een kortpolige verfrol worden nagerold om een gelijkmatig en mooi strijkpatroon te verkrijgen.

Bestanddelen/testresultaten

De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN 52615.