




## Termék előnyei




PVC-mentes




Nehezen  
éghető



Falra és  
mennyezetre  
is



Többször  
átfesthető




Diffúzióra  
nyitott




Nincs  
átítatódási  
idő




Vliesragasztó




Fali  
ragasztásos  
eljárás



Kevés  
festéket  
igényel



Áthidalja a  
repedéseket



Könnyen  
eltávolítható

## Tapétázás



**1.** A régi tapétákat és festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. Az erősen nedvszívó alapfelületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval.



**2a.** Tapétázógéppel, átítatódási idő nélkül vagy



**2b.** fali ragasztásos eljárással átítatódási idő nélkül vigyük fel.



**3.** A csíkokat illesztéssel függőlegesen ragasszuk fel.



**4.** Tapétázó kefével vagy gumihengerrel hólyag- és ráncmentesen nyomjuk a falra.



**5.** A mennyezetről, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. a túlnyúló részeket tapétázó spatulával és vágókéssel vágjuk le.



**6.** A sarkoknál és az éléknél ne tapétázzunk átfedéssel, hanem a vágást pontosan az élen végezzük el és a következő csíkot illesztve ragasszuk fel.



**7.** Száradás után a EN 13300 szabványnak megfelelő jó minőségű diszperziós festékkel vagy akril lakkal fessük át.



**8.** Későbbi felújításnál a tapéta könnyen eltávolítható.



## Termék jellemzői

### ERFURT-Variovlies V 200 S

#### Gyártó

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Variovlies V 200 S egy strapabíró falburkolat rendkívül sima, festett felülettel, amely polimer kötőanyagokkal társított speciális cellulóz- és szövetszálakból készül.

#### Termék adatai

- Rendelési szám : 1000555
- Tekercs méretei: 25,00 m hosszú x 0,75 m széles
- Karton tartalma : 2 tekercs
- Négyzetmétersúly: kb. 200 g/m<sup>2</sup>

#### Termék tulajdonságai

- A DIN 52615 szabvány szerinti páraáteresztő-képessége megfelel egy 0,08 m vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegnek.
- A EN 13501-1 szerinti „B-s1,d0” (nehezen éghető)
- Sima, simított papíros, festett, selymfényű felület
- Olyan alapfelületeken, mint a „gipszkarton” nem éghető (EN A2-s1,d0).
- PVC-t, egészségre ártalmas lágyító- és oldószereket nem tartalmaz
- Üvegszálmentes
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül
- Mérettartó és áthidalja a repedéseket
- A felület megfelelő festékanyagokkal bevonva rendkívül strapabíró
- A pigmentálásnak köszönhetően nagyon jól lefedi az alapfelületet, így a legtöbb esetben egyszeri átfestés is elegendő
- Kereskedelemben forgalmazott festékekkel többször is átfesthető
- Vízzel benedvesítve könnyen eltávolítható

## Alkalmazás/feldolgozás

### Alapfelület

Az ERFURT-Variovlies V 200 S beltérben minden tapétázható alapfelületre alkalmas, amelyet megfelelő előkészítés után át akarunk festeni. Az alapfelületet a rendkívül sima felület miatt nagyon gondosan készítsük elő és legyen száraz, tiszta, szilárd, enyhén nedvszívó és sima.

Az alapfelület legyen száraz, hordképes, egyenletes, nedvszívó, tiszta, sima és a kiválasztott falburkolathoz megfelelően sík. A régi tapétákat és a lepergő festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. A sima gipszvakolatokat kezeljük elő hígított ragasztóval. Az erősen nedvszívó felületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval. A régi tapétákat és a lepergő festékeket távolítsuk el. Vegyük figyelembe a 7. sz. és a 16. sz. BFS-adatlapot.

### Ragasztó

**Henkel:** Metylan direct tapétaragasztó, Metylan segura tapétaragasztó

**Pufas:** Glutolin S15, PUFAS GK, PUFAS GF

### Ragasztás

Az ERFURT-Variovlies V 200 S tapétát függőlegesen és illesztve ragasszuk fel. A tapétacsíkokat gumihengerrel vagy tapétázó spatulával hólyagmentesen nyomjuk a falra. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. a túlnyúló részeket nyomjuk be műanyag spatulával a sarkokba és vágókéssel vágjuk le. A falburkolatot ne ragasszuk fel átfedéssel. A felületről a ragasztófoltokat azonnal távolítsuk el.

### Festés

Száradás után az ERFURT-Variovlies V 200 S tapétát fessük át. A legalkalmasabbak a EN 13300 szerinti legalább 2-es vízlepergető osztályú diszperziós festékek, de a lakkfestékek is. Magasfényű felületek kialakításához második lakkréteg felvitele szükséges.

## Összetevők/vizsgálati eredmények

A páraáteresztő-képességet a DIN 52615 szabvány alapján az aschaffenburgi ISEGA Kutató- és Bevizsgáló-Kft. állapította meg.