













Produktvorteile

 Keine Weichzeit	 Vlieskleber	 Wandklebetechnik	 Für Wand und Decke
 Rissüberbrückend	 Stoßfest	 Leicht überstreichbar	 Geringer Farbverbrauch
 PVC-frei	 Schwer entflammbar	 Atmungsaktiv	 Trocken abziehbar

Verarbeitung

1a. Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder



4. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Spachtel abtrennen.

1b. in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.



5. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abtrennen und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.

2. Tapete auf Stoß verkleben.



6. Nach Trocknung kann die Oberfläche kreativ gestaltet, ein lasierender oder deckender Anstrich aufgetragen werden.

3. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.



7. Bei späterer Renovierung ist die Tapete restlos trocken abziehbar.

Produktbeschreibung

Hersteller

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Produktbezeichnung

ERFURT-Trendvlies Kokos

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Trendvliese sind strukturierte Wandbeläge, die aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln und Naturfasern aus nachhaltigem Anbau, hergestellt werden.

Produktdaten

- Rollenabmessung: 20,00 m Länge x 0,75 m Breite
- Kartoninhalt: 6 Rollen
- Kantenbeschnitten und folienverpackt

Produkteigenschaften

- Deckt Farbkontraste des Untergrundes gut ab, dadurch reicht in vielen Fällen ein Anstrich aus.
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,02 m.
- Im Verbund mit mineralischen Untergründen gemäß DIN 4102-B1 schwer entflammbar.
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend.
- In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen ist die Oberfläche sehr strapazierfähig.
- Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar

Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-Trendvliese können auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, schwach saugfähig und glatt sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren.

Verarbeitung in Wandklebetechnik

Zur Verklebung wird Vlieskleber (z.B. Metylan Secura im Ansatz 1:10 = 500 g in 5 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Der Kleber wird gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken in das Kleberbett eingelegt. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Verarbeitung mit dem Kleistergerät

ERFURT-Trendvliese werden mit dem Kleistergerät eingekleistert, zusammengelegt und können ohne Weichzeit verklebt werden. Zur Verklebung wird Vlieskleber (z.B. Metylan Secura im Ansatz 1:10 = 500 g in 5 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Verklebung

ERFURT-Trendvliese lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Gummirolle oder dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cutter-Messer beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben. Kleberflecken auf der Oberfläche sofort entfernen.

Anstrich

Nach Trocknung müssen ERFURT-Trendvliese überstrichen bzw. beschichtet werden. Dafür eignen sich Lackfarben, Lasuren oder hochwertige Dispersionsfarben. Zur Erzielung von Glanzflächen ist ein zweimaliger Lackanstrich erforderlich.

Trocken abziehbar

ERFURT-Trendvliese sind bei späteren Renovierungen restlos trocken abziehbar.

Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

ERFURT-Trendvliese werden regelmäßig gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz § 30 und § 31 untersucht.

Die Unbedenklichkeitserklärung wird alle zwei Jahre geprüft und bestätigt, dass ERFURT-Trendvliese den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes sowie der 36. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) entsprechen.

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde gemäß DIN 52615 Teil 1 mit Prüfungsbericht Nr. 1743/32 bestimmt.