



ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN


A termék előnyei



PVC-mentes



Nehezen
éghető



Falra és
mennyezetre
is




Kevés
festéket
igényel



Légáteresztő




Ütésálló




Áthidalja a
repedéseket




Nincs
átítatódási
idő



Vlies
ragasztó



Fali
ragasztásos
eljárás



Könnyen
eltávolítható

Tapétázás



1. A régi tapétákat és festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. Az erősen nedvszívó alapfelületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval.



2a. Fali ragasztásos eljárással átítatódási idő nélkül, vagy



2b. tapétázógéppel, átítatódási idő nélkül vigyük fel. A ragasztáshoz használjunk vliesragasztót.



3. A csíkokat illesztéssel függőlegesen ragasszuk fel. Tapétázókefével vagy gumihengerrel hólyag- és ráncmentesen nyomjuk a falra.



4. A tapétacsíkot nyomjuk rá a falra szivacsgumi-hengerrel.



5. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. vágókéssel és spatulával távolítsuk el a túlnyúló részeket.



6. A sarkoknál és az éleknél a tapétacsíkot válasszuk le és a következő csíkot illesztéssel vigyük fel.



7. Száradás után a DIN EN 13300 szabványnak megfelelő jó minőségű diszperziós festékekkel fessük át vagy vonjuk be pl. vakolattal, tapétával vagy hasonlóval.

Vliesfaser

www.erfurt.com



Termék jellemzői

ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy

Gyártó

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy tapéták strapabíró falburkolatok, melyek speciális cellulóz- és textilszálakból, polimer kötőanyaggal kombinálva, különleges dombornyomó eljárással készülnek.

Az összes ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy tapéta azonos gyártási eljárással készül.

Termék adatai

- Tekercs méretei: 12,5 m hosszú x 0,53 m széles
- Karton tartalma: 9 tekercs

Termék tulajdonságai

- A DIN 52615 szabvány szerinti páraáteresztő-képessége megfelel egy 0,02 m vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegnek
- A DIN EN 13501-1 szabvány szerinti besorolása ásványi alapfelületeken B-s1,d0 (nehezen éghető)
- PVC-t, egészségre ártalmas lágyító- és oldószereket nem tartalmaz
- Üvegszálmentes
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül
- Mérettartó és áthidalja a repedéseket
- A felület megfelelő festékanyagokkal bevonva rendkívül strapabíró
- Vízzel benedvesítve könnyen eltávolítható
- Kereskedelemben forgalmazott festékekkel többször is átfesthető
- Át kell festeni
- A felület védelmére és a dombornyomás optikájának a kihangsúlyozására javasoljuk átfesteni

Alkalmazás/tapétázás

Az ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy beltérben minden tapétázható alapfelületre alkalmas.

Tapétázás fali ragasztós eljárással

A ragasztáshoz használjunk vliesragasztót (például Metylan Secura ragasztót 1:10 = 5 l vízben 0,5 kg arányban) vagy hasonló terméket. A ragasztót egyenletesen vigyük fel az alapfelületre és a méretre vágott tapétacsíkokat szárazon helyezzük a ragasztóágyba. A ragasztó gyártójának használati utasításait is tartsuk be.

Ragasztás tapétázógéppel

Az ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy tapétáit tapétázógéppel ragasztózzuk be, hajtjuk össze és átitatódási idő nélkül ragaszthatjuk fel. A ragasztáshoz használjunk vliesragasztót (például Metylan Secura ragasztót 1:10 = 5 l vízben 0,5 kg arányban) vagy hasonló terméket. A ragasztó gyártójának használati utasításait is tartsuk be.

Ragasztás

Az ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy tapétát függőlegesen és illesztéssel ragasszuk fel. A csíkokat gumihengerrel vagy tapétázókefével hólyagmentesen nyomjuk rá a falra. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. a túlnyúló részeket nyomjuk be műanyag spatulyával a sarkokba és vágókéssel vágjuk le. A falburkolatot ne ragasszuk fel átfedéssel.

Festés

Az ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy tapétát át kell festeni. Erre legalkalmasabbak a jó minőségű selyemfényű, illetve fényes diszperziós festékek, mivel ezek a matt színéknél jobban érvényre juttatják a struktúrákat és strapabíróbbá teszik a falburkolatot.

Összetevők/vizsgálati eredmények

A páraáteresztő-képesség meghatározása a DIN 52615 szabvány 1743/37. fejezete alapján az aschaffenburgi ISEGA Kutató- és Bevizsgáló-Kft. 1743/37 számú vizsgálati jelentésével történt.