



A termék előnyei




Környezet-
kímélő



SR 2/SR 4
rendszer-
ragasztó



Áthidalja a
repedéseket




Közvetlenül
a falazatra
ragasztható




Diffúzióra
nyitott



Energiata-
karékos




Penésgátló




Falra és
mennyezetre
is



Nincs
átítatódási
idő



Fali
ragasztásos
eljárás



Jól fedi
a struktúrát




Horgos
penge
vagy olló

Tapétázás



1. A régi tapétákat és festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. Az erősen nedvszívó felületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval.



2. Az ERFURT-KlimaTec Pro KV 600 klímavliest ráhagyással vágjuk méretre és az alsó felével kifelé csavarjuk fel.



3a. Sima vagy legfeljebb közepesen strukturált alapfelületeknél az ERFURT-SR 2 rendszerragasztóját egy hosszú szőrű hengerrel csíkonként bőven vigyük fel az alapra.



3b. Közepesen vagy durván strukturált alapfelületeknél az ERFURT-SR 4 rendszerragasztóját egy (alaptól függően B2-es vagy C3-as) fogazott spatulával keresztirányban vigyük fel egyenletesen közvetlenül a falfelületre.



4. A falburkolatot fali ragasztásos eljárással fektessük a nemezelt oldalával illetve az ERFURT nedves rendszerragasztójába. Gumihengerrel és/vagy műanyag spatulával nyomjuk rá a falra.




5. A sarkoknál és az éléknél a tapétacsíkot válasszuk le és a következő csíkot illetve vigyük fel.



6. A túlnyúló részeket a mennyezeteknél, a szegélyléceknél, az ablakoknál, stb. egy horgos pengével és a spatulával vagy egy erős ollóval vágjuk le.



7. Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavliest száradás után tapétázni kell. A tapéta oldalra történő eltolásával kerüljük el azt, hogy a klímavliest és a tapéta illesztései egymás fölé kerüljenek.



8. Az illesztések megerősítéséhez dolgozzunk be hézagerősítő szalagot egy glettanyagba.



Termék jellemzői

ERFURT-KlimaTec KV 600

Gyártó

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavlies egy kb. 4 mm vastag sima energetikai beltéri falburkolat, amely kétkomponensű kötési rendszerrel különleges szövetszálakból készül.

Termék adatai

- Rendelési szám : 1001209
- Tekercs méretei: 15,00 m hosszú x 1,00 m széles
- Karton tartalma : 1 tekercs
- Súly: kb. 600 g/m²
- Élvágott és fóliába csomagolt

Termék tulajdonságai

- A hőhatékonyság javítása révén energiát takarít meg
- A helyiségek akár 75 %-kal gyorsabban is felűthetők
- Alkalmas a háromrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerhez (WDVS)
- A felület hőmérsékletének növelése révén megelőzi a penészesedést
- Nincs szükség a DIN 4108-3:2012-01 szabvány szerinti számított harmatvíz igazolásra.
- A EN ISO 12 572 szabvány szerinti páraáteresztő-képesség az SR 2 rendszerragasztóval történő rendszerfelépítésnél megfelel egy 0,06 m vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegeknek.
- A EN ISO 12 572 szabvány szerinti páraáteresztő-képesség az SR 4 rendszerragasztóval történő rendszerfelépítésnél megfelel egy 0,054 m vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegeknek.
- Hővezetési ellenállás R10*: 0,07 (m²K)/W
- A EN 13501-1 szerinti „E” tűzvédelmi besorolás
- Mérettartó és áthidalja az (A+B osztályú) repedéseket
- Optimális alapfelület a tapétázáshoz
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül

* A mérések szobahőmérsékleten a teljes rendszerből vett próbán történtek.

Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavlies segítségével lényegesen gyorsabban fűtheti fel helyiségeit és ezáltal energiát takarít meg.

Amennyiben az ERFURT-KlimaTec KP 600 klímavliest a penészesedés megszüntetésére alkalmazzuk, akkor a felragasztás előtt szakszerűen távolítsuk el a penészt és szüntessük meg a penészképződés okát.

Tapétázás

Az ERFURT-KlimaTec KV 600 beltérben minden tapétázható alapfelületre alkalmas. Az alapfelület legyen száraz, hordképes és tiszta. A nem tapadó bevonatokat távolítsuk el. A külső sarkokban és a bemélyedésekben a tiszta csatlakozás érdekében használjunk a szaktereskedésekben kapható záróprofilokat.

Sima és enyhén strukturált alapfelületeken használjuk az ERFURT-SR 2 rendszerragasztót. A ragasztót hosszú szűrő hengerrel sávonként bőven és egyenletesen vigyük fel az alapfelületre.

Közepesen és erősen strukturált alapfelületeken használjuk az ERFURT-SR 4 rendszerragasztót. A ragasztót egy (alapfelülettől függően B2-es vagy C3-as) fogazott spatulával keresztirányban egyenletesen vigyük fel az alapfelületre.

Ragasztás

Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavliest függőlegesen és illesztve ragasszuk fel. A falburkolatot a nemezelt oldalával fektessük a ragasztóágyba és a tapétázó spatulával hóllyagmentesen nyomjuk rá a falra úgy, hogy a ragasztó egyenletesen elosztódjék és sima alapfelület alakuljon ki. A túlnyúló részeket a mennyezetenél, a szegélyléceknél, az ablakoknál, stb. egy műanyag spatulával nyomjuk be a sarkokba és a maradékot vágókéssel, horgos pengével vagy erős ollóval vágjuk le. A falburkolatot ne ragasszuk fel átfedéssel. A tárolás, a szállítás vagy a feldolgozás során a falburkolaton esetleg fellépő törésredők nem befolyásolják károsan a termék hatásmódját. Tapétázás és száradás után ezek rendszerint már nem láthatóak.

Az illesztések megerősítéséhez dolgozzunk be hézagerősítő szalagot egy glettanyagba (pl. Ardex 826).

Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavlies valamennyi diffúzióra nyitott falburkolattal, mint pl. fűrészporos, vlies-, papírtapéta, stb. átragasztható. A klímavliesre történő ragasztáshoz használjuk a falburkolathoz előírt ragasztót, de legalábbis vliesragasztót, pl. a Metylan NP újvakolat ragasztót 1: 10 arányban.

Alapfelület tapétázáshoz/festéshez

Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavliest (legalább 12 óra) száradás után tapétázzuk. Erre a célra valamennyi diffúzióra nyitott falburkolat (Variovlies, Vliesfaser, Rauhfaser, Vlies-Rauhfaser) alkalmas. A diffúzióra nyitottság megtartásához tanácsos a felületet EN 13300 szerinti ásványi vagy mosásálló bevonóanyaggal bevonni.

A falburkolat felvitelénél ügyeljünk arra, hogy az illesztéseket oldalra elcsúsztassuk és így elkerüljük azt, hogy a klímavlies és a tapéta illesztései egymás fölé kerüljenek. A ragasztáshoz használjuk a falburkolathoz előírt ragasztót. Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavliesről minden könnyen lehúzó falburkolat eltávolítható. A csirizzel felragasztott falburkolatokat óvatosan (pl. ne szöges hengerrel) távolítsuk el.

Megjegyzés

A felragasztás előtt vizsgáljuk meg a falfelületeket, hogy kívülről nem hatol-e át rajtuk nedvesség. Az esetleges építészeti hiányosságokat (hőhidak) szüntessük meg.

Feltűnő hibák (pl. nedvesség és/vagy penész vagy hőhidak) esetén szakértők bevonására van szükség.

A helyiség levegőjében a nedvesség csúcspontjainak csökkentéséhez lehetőleg naponta többször is szellőztessünk intenzíven (5-10 percig tartó ablakokkal).

A helyes fűtésről és szellőztetésről kiadott tanácsadó füzetek ajánlásait vegyük figyelembe.

A felhasznált termék anyagtulajdonságai nem garantálhatóak, ha a fenti pontokat nem tartják be.

Összefoglaló/vizsgálati eredmények

A páraáteresztő képességet a Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH a EN ISO 12 572 szabvány alapján a 030509-A-WDD és 030509-B-WDD sz. vizsgálati jelentésekkel állapította meg.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG

Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0

Fax: +49 202 6110 89 451

E-mail: info@erfurt.com

Internet: www.erfurt.com

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN