



产品描述

ERFURT-KlimaTec SR 6

制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

原料/生产

ERFURT-KlimaTec SR 6是由轻量填料、水泥和添加剂制造而成的胶液。

产品数据

- 订购号 1000098
- 供货形式: 15-kg-塑料袋
42 袋/托板
- 基本: 轻量填料、水泥、添加剂 (优化聚合物)
- 颜色: 水泥灰
- 堆积密度: 大约0,8 kg/l
- 铺贴温度/基层墙面温度: + 5° C 到 + 25° C
- 处理时间*): 大约2小时
- 醒胶时间*): 大约30分钟
- 可使用*): 大约24小时后
- 完全负载*): 大约7天后
- 清理: 使用后直接使用水清理
- 审核: EN 12004, MPA NRW 审核结果 220003005-04
- EN 12002
- 德国化学建材协会及德国瓷砖行业协会的规定
- 消耗:
8毫米凹陷时大约1,8 kg/m²
10毫米凹陷时大约2,2 kg/m²

*数值适用于+20° C及65%相对湿度

产品特性

- 根据EN 12004, C2 TE S1检测
- 高产量
- 轻松流畅使用
- 高粘附性
- 稳定性好
- 减少灰尘
- 防火等级 A1

使用/铺贴

系统胶液ERFURT-KlimaTec SR 6适用于室内绝缘板ERFURT-KlimaTec IP 2500+/3500+, ERFURT-KlimaTec KP 2500+, ERFURT-KlimaTec LP 1000+及绝缘楔ERFURT-KlimaTec DK 2。

基层墙面准备

根据DIN 18157, 第1部分, ERFURT-KlimaTec SR 6适合于安全涂刷于所有基层墙面上, 例如混凝土、加气混凝土、石膏、砖石、石膏板等以及旧的、牢固铺贴的瓷砖上。基层墙面不平整可使用ERFURT-KlimaTec SR 6在墙纸铺贴前在墙壁及地板上涂刷15毫米厚以平整。

基层墙面必须干燥、有承载力、足够平整、无贯穿裂痕及无分离物质, 例如油、涂料、浮浆和松散颗粒。必须呈现一个进而已关闭并与其艺术相符合的表面及固定。在墙纸铺贴中, 对基层墙面、基层墙面的准备及加工处理来说, DIN 18157, 第1部分非常重要。吸收性强的基层墙面使用无溶剂的基底涂层材料打底。

铺贴条件

ERFURT-KlimaTec SR 6与干净水加入到干净的混合桶中混合均匀。

混合比例 大约 8 l水混入15kg ERFURT-KlimaTec SR 6

等待4分钟后再次混合。不应混合铺贴时间内用不完的ERFURT-KlimaTec SR 6胶液。使用刮铲/抹子将混合好的爱ERFURT-KlimaTec SR 6胶液完全涂抹于墙纸上 (至少8mm凹陷)。

注意事项

- 使用ERFURT-KlimaTec SR 6胶液创造的平衡面根据层面厚度的不同可在大约8-24小时后*)铺贴墙纸!
- 已经混合的胶液不应通过加水或新拌砂浆再次加工处理。会造成凝固力不足的危险!
- ERFURT-KlimaTec SR 6胶液是一种液压的硬化胶液, 直到其完全干燥, 在恶劣天气影响下可能要花上几天时间, 需要保护其不收水和霜的影响!
- 非处理的表面保护不收ERFURT-KlimaTec SR 6的影响!

德国制造

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

电话: +49 202 6110 0
传真: +49 202 6110 89 451

电子邮件: info@erfurt.com
网址: www.erfurt.com

服务热线:
+49 202 6110 375

KlimaTec

PRO

www.erfurt.com