


Produktvorteile



PVC-frei



Vlieskleister



Für die
Wand



Mehrfach
beschichtbar



Diffusions-
offen



Keine
Weichzeit




Egalisiert
Uneben-
heiten und
Haarrisse



Wandklebe-
technik



Leicht
entfernbar




Nahtlos


Verarbeitung



1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen vorbehandeln.



2. Kleister mit dem Airlessgerät auftragen.



3. GIGA-Rolle PRO vom Abrollgerät abrollen.




4. Andrücken der Tapetenbahn mit der Moosgummirolle oder mit dem Tapezierwischer.



5. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser beschneiden oder über den Tapezierspachtel reißen.



6. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abtrennen und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.



7. Nach der Trocknung kann die Beschichtung mit dem Airlessgerät aufgetragen werden.

Produktbeschreibung

ERFURT-Vlies-Rauhfaser PRO GIGA-Rolle® 32 PRO, 52 PRO

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • info@erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

Alle ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Tapeten-Sorten entsprechen der DIN EN 234 und werden nach gleichem Produktionsverfahren hergestellt. Sie unterscheiden sich lediglich durch die strukturgebenden Holzfasern.

Zur Produktion werden nur hochwertige Rohstoffe verwendet sowie gezielt ausgesuchte Recycling-Papiere, Zellstoffe und Textilfasern eingesetzt.

Produktdaten

- Rollenabmessung: 50,00 m Länge x 2,65 m Breite
- Rollenabmessung: 50,00 m Länge x 3,18 m Breite

Produkteigenschaften

- Nahtfreies und schnelleres Tapezieren mit bis zu 3,18 m breiten Rollen
- Kein aufwendiges Nacharbeiten von Nähten
- Sehr robuste Oberfläche in Verbindung mit einer Beschichtung
- Frei von PVC und Weichmachern
- Hautsympathisch - frei von Glasfasern
- TÜV geprüft - Für Allergiker geeignet
- Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
- Ressourcen schonend - aus nachwachsenden Rohstoffen
- Diffusionsoffen
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar
- Rissüberbrückend für Risse der Klasse A1

Materialprüfung

Vor der Verarbeitung die Rollen auf mögliche Materialfehler überprüfen. Das BFS-Merkblatt Nr. 7 ist zu beachten.

Anwendung/Verarbeitung

Untergrund

ERFURT-GIGA-Rollen PRO können auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sein.

Alte Tapeten und nicht haftende Beschichtungen entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Glatte Gipsputze mit verdünntem Kleister vorleimen. Stark saugende Untergründe bzw. unterschiedlich saugende Untergründe sind durch geeignete Grundierungen vorzubehandeln. Die BFS-Merkblätter Nr. 10, Nr. 16 und

Nr. 20, sowie VOB/C (18363, 18366 Teil C jeweils Abs. 3) sind zu beachten.

Kleisterempfehlung*

Henkel: Metylan NP Hohe Klebkraft Raufaser & Vlies Pulver, Metylan TG Hohe Reichweite Raufaser & Vlies Granulat
Pufas: Pufas Sicherheitskleister SK, Pufas Gerätekleister G 30 Chrome

* Hinweis: Kleister auf Basis von Carboxymethylcellulose (u.a. Zell-Leim) und Kleister mit einem pH-Wert über 10 sind zu vermeiden.

Verarbeitung

Die Raumhöhe vor der Verarbeitung messen. Eventuell die GIGA-Rollen PRO vor der Verarbeitung zusägen (4,5 cm Aufbauhöhe des Abrollgerätes beachten). Am besten eignet sich eine Säbelsäge mit Metallsägeblatt. Bitte die Arbeitssicherheitsbestimmungen beim Zusägen beachten! ERFURT-Vlies-Rauhfaser GIGA-Rolle PRO mit dem ERFURT-Abrollgerät verarbeiten, Bedienungsanleitung des Abrollgerätes beachten. Den Kleister mit dem Airlessgerät auf den Untergrund auftragen und die Vlies-Rauhfaser GIGA-Rolle PRO trocken in das Kleisterbett einlegen. Beim Kleisterauftrag auf die richtige Menge und gleichmäßige Verteilung achten. Ein zu hoher Kleisterauftrag kann zu Kleisteranhäufung und damit verbundenen Störungen im Oberflächenbild führen. Die Bahnen werden nahtfrei pro Wand quergeklebt. Die Bahnen mit einer Tapeten-Andrückwalze oder mit einer Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fenster usw. mit einem Tapezierspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser beschneiden oder über einem Tapezierspachtel reißen. Die Vlies-Rauhfaser nicht überlappend verkleben. Frische Kleisterflecken sind direkt mit einem feuchten Schwamm zu entfernen.

Geeignete Tapezierbedingungen liegen bei +18 bis +25 °C und 30 bis 60 % rel. Luftfeuchtigkeit vor. Während des Trocknungsvorgangs ist zu rasches Trocknen durch Zugluft oder starkes Heizen und zu langsame Trocknung infolge geringer Raumtemperatur (unter 10 °C) zu vermeiden (vgl. BFS-Merkblatt 16).

Zu schnelles Trocknen kann in Nahtbereichen zu Öffnungen führen, die bei nachfolgenden Beschichtungen sichtbar werden.

Beschichtung

Nach Trocknung sollte für die Beschichtung, je nach Beanspruchungsgrad, eine Dispersionsfarbe min. Nassabriebklasse 3 nach DIN 13300 verwendet werden. Der Beschichtungsvorgang sollte stets zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt werden.

Für den rationellen Beschichtungsauftrag empfehlen wir die Verarbeitung mit einem Airlessgerät.

Renovierung

ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Tapeten sind im Falle von Renovierungsarbeiten mehrmals überstreichbar. Bei fachgerechter Verarbeitung ist der Wandbelag wieder entfernbar.

Lagerung

Die Lagerung der Tapetenrollen muss trocken und kühl erfolgen.

Prüfsiegel

Die ERFURT-Vlies-Rauh-faser-Tapeten bestehen aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen, die alle relevanten Norm-Vorgaben erfüllen und höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Die ERFURT-Vlies-Rauh-faser-Tapeten werden regelmäßig durch unabhängige Prüfinstitute auf verschiedene Produkteigenschaften getestet und ausgezeichnet. Folgende Prüfungen / Auszeichnungen liegen vor:

- Entspricht der DIN EN 234 (Festlegungen für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlung).
- Schadstoffprüfung: Geprüft nach OEKO-TEX Standard 100.
- TÜV Nord: Mit dem Prüfzeichen „Für Allergiker geeignet“ wird bestätigt, dass die ERFURT-Vlies-Rauh-faser-Tapete aus allergen- und schadstoffkontrolliertem Material hergestellt wird. Sie ist deshalb auch für besonders sensible und allergieempfindliche Personen geeignet.
- VOC: besonders emissionsarm - geprüft nach AgBB-Standard.
- Klassifizierung des Brandverhaltens: B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572:2017-05 - entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,01 m.
- A+: Entspricht der französischen Emissionsprüfung gem. Décret-No. 2011-321 + KMR Verordnung

Hinweis

Die Entsorgung der Tapetenabfälle kann über den Restmüll erfolgen. Sofern ein Mangel während der Verarbeitung auftreten sollte, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren. Beanstandungen ohne Beweisführung (Musterstücke und Einlegezettel) können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Bei technischen Fragen zu unseren Produkten oder zur Verarbeitung unserer Produkte können Sie sich gerne an unsere technische Hotline 0202 6110 375 oder per Mail an awt@erfurt.com wenden.