DE

ERFURT-Variovlies Sisal/Sand

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Produktvorteile

PVC-frei

Schwer entflammbar

Für Wand und Decke

Überstreichbar

Atmungsaktiv

Keine Weichzeit

Vlieskleber

Wandklebetechnik

Rissüberbrückend

Leicht entfernbar

Verarbeitung

1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren.

2a. In Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten oder

2b. im Kleistergerät ohne Weichzeit.

3. Die Bahnen Naht an Naht lotrecht verkleben.

4. Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbürste oder Tapeten-Andrückwalze andrücken.

5. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezierspachtel abtrennen.

6. In Ecken und an Kanten wird nicht überlappend tapeziert, sondern die Trennung erfolgt exakt auf der Kante und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.



7. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 überstreichen.

Variovlies

www.erfurt.com

DE

Technisches Merkblatt

02/2022

Produktbeschreibung

ERFURT-Variovlies Sisal/Sand

Produktbeschreibung

Zellulose-Vlies mit fein strukturierter Oberfläche mit Textilfasern verstärkt.

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Herstellung

Das ERFURT-Variovlies mit strukturierter Oberfläche wird aus Zellulose hergestellt und mit Textilfasern verstärkt.

Produktdaten

	Variovlies Sisal	**Variovlies Sand**
Artikelnummer:	1003701	1003703
Flächengewicht:	150 g/m²	150 g/ m²
Verpackungeinheit:	25,0 m x 0,75 m/ROL 4 Rollen/Karton	25,0 x 0,75 m/ROL 4 Rollen/Karton

Produktvorteile

- Äußerst widerstandsfähige Oberfläche in Verbindung mit Seidenglanz-Anstrich
- Ohne Weichzeit verarbeitbar
- Wandklebetechnik möglich
- Leicht entfernbar
- Frei von PVC und Weichmachern
- Hautsympathisch - frei von Glasfasern
- Diffusionsoffen
- Mehrfach überstreichbar
- Einfache Verarbeitung
- Für Wand und Decke geeignet
- Egalisiert leichte Unebenheiten
- Rissüberbrückend für Risse der Klasse A1
- Besonders emmissionsarm

Kleisterempfehlung

Kleister für geprägte Vliestapeten. Bitte die Verarbeitungshinweise der Kleisterhersteller beachten.

Untergrund

ERFURT-Variovlies Tapeten können auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht haftende Beschichtungen entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Glatte Gipsputze mit verdünntem Kleister vorleimen. Stark saugende Untergründe bzw. unterschiedlich saugende Untergründe sind durch geeignete Grundierungen vorzubehandeln.

Verarbeitung

ERFURT-Variovlies Tapeten können in Wandklebetechnik oder mit dem Tapeziergerät verarbeitet werden. Beim Kleisterauftrag auf die richtige Menge und gleichmäßige Verteilung achten. Ein zu geringer Kleisterauftrag kann zu Blasenbildung und damit verbundenen Störungen im Oberflächenbild führen.

Die Vliestapete lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Tapeten-Andrückwalze oder mit der Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenster usw. mit einem Tapeziespachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser beschneiden oder mit der Schere abtrennen. Die Vliestapete nicht überlappend verkleben.

Bei nicht lotrechten Außenecken empfehlen wir Tapeten-Eckprofile einzusetzen. Sollten keine Tapeten-Eckprofile verwendet werden, dann muss die Vliestapete exakt an der Kante getrennt werden. Bei lotrechten Außenecken kann die Tapete um die Ecke geklebt werden (mindestens 10 cm).

Frische Kleisterflecken sind direkt mit einem feuchten Schwamm/Tuch vorsichtig zu entfernen. Beim Trocknen sind Zugluft sowie starkes Aufheizen des Raumes zu vermeiden. Zu schnelles Trocknen kann in Nahtbereichen zu Öffnungen führen, die bei nachfolgenden Beschichtungen sichtbar werden. Nicht unter + 10° C Luft- und Objekttemperatur arbeiten.

Anstrich/Beschichtung

Nach Trocknung der Tapete sollte die Fläche mit Dispersionsfarbe min. Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300 überstrichen werden. Der Streichvorgang sollte stets nass-in-nass, also zügig und ohne Unter-brechung durchgeführt werden.

Renovierung

ERFURT-Variovlies Tapeten sind im Falle von Renovierungsarbeiten mehrmals überstreichbar. Bei fachgerechter Verarbeitung ist der Wandbelag leicht entfernbar.

Lagerung

Die Lagerung der Tapetenrollen muss trocken, kühl und stehend erfolgen.

Prüfsiegel

Die ERFURT-Variovlies Tapeten bestehen aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen, die alle relevanten Norm-Vorgaben erfüllen und höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Die ERFURT-Vliesfaser-Tapeten werden regelmäßig durch unabhängige Prüfinstitute auf verschiedene Produkteigenschaften hin getestet und ausgezeichnet. Folgende Prüfungen/Auszeichnungen liegen vor:

- Geprüft nach Standard 100 by Oeko-Tex
- VOC: besonders emissionsarm - geprüft nach AgBB-Standard.
- A+: Entspricht der französischen Emissionsprüfung gem. Décret-No. 2011-321 +KMR Verordnung
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572:2017-05 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,01 m.
- Klassifizierung des Brandverhaltens: C-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar)
- Entspricht der DIN EN 234 (Festlegungen für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlung).

Hinweise

- Die Entsorgung von Tapezierabfällen kann über den Restmüll erfolgen.

Entsorgungsschlüssel:

Abfall Kategorie:	Mischabfall
Zustand:	fest
Wirkungsgrad:	ungefährlich
Abfallschlüssel:	17 09 04

- Sofern ein Mangel während der Verarbeitung auftreten sollte, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren. Beanstandungen ohne Beweisführung (Musterstücke und Einlegezettel) können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein.

- Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Bei technischen Fragen zu unseren Produkten oder zur Verarbeitung unserer Produkte können Sie sich gerne an unsere technische Hotline +49 202 6110 375 oder per Mail an awt@erfurt.com wenden.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451
E-Mail: info@erfurt.com
Internet: **www.erfurt.com**

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN