




Tuotteen edut




Ei sisällä PVC:tä



Vaikeasti syttyvä



Seinään ja kattoon



Voidaan maalata useampaan kertaan



Hengittävä



Helppo työstää




Erikoisliisteri


Kiinnitys




1. Vanhat tapetit ja vanha maali on poistettava. Epätasaiset pinnat tasoitetaan kipsilaastilla. Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä pohjamaalilla.




2a. Liisteröinti käsin: Vuodat leikataan siten, että ne ovat pituudeltaan hieman seinän korkeutta pidempiä, ja liima levitetään vuotiin yksitellen. Tai:



2b. Liisteröinti liisteröintikoneella: Vedä tapetti liisteröintikoneen läpi ja leikkaa sopivan kokoiseksi.



3. Taita vuodan liimapinnat vastakkain: yhdestä päästä kaksi kolmannesta ja toisesta päästä yksi kolmannes. Taitoskohta ei saa olla terävä.



4. Vettymisaika on n. 5–10 minuuttia.



5. Vuodat liimataan puskusaumaan luotisuoraan. Kuplat ja rypyt painetaan pois tapetointiharjalla tai kumitelalla.



6. Kulmien kohdalla ylimääräinen osa leikataan pois saksilla. Ammattilaiset voivat repäistä Rauhfaser-tapetin kulmaa myöten tai lastan avulla.



7. Ulkokulmia ei tapetoida reunan yli, vaan vuodat leikataan täsmällisesti reunaa pitkin.



8. Kuivumisen jälkeen tapetit maalataan laadukkaalla, standardin DIN EN 13300 mukaisella dispersiomaalilla.



Tuotteen kuvaus

ERFURT-Rauhfaser

Valmistaja

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Raaka-aineet/valmistus

ERFURT-Rauhfaser on useasta paperikerroksesta koostuva seinäpäällyste, johon on lisätty kohokuvioita muodostavia puukuituja.

Kaikki ERFURT-Rauhfaser -mallit valmistetaan samalla valmistusmenetelmällä, ainoastaan kohokuvioita muodostavat puukuidut eroavat toisistaan.

Valmistuksessa käytetään vain laadukkaita raaka-aineita sekä tarkasti valittua kierrätyspaperia ja selluloosaa. Pinnoitteessa käytetyn kierrätyspaperin painoväri poistetaan vaahdotussiistausmenetelmällä. Syntyvät tuotantojätteet voidaan palauttaa takaisin tuotantoprosessiin.

Tuotannossa tarvittava vesi kierrätetään tuotantoprosessissa useaan kertaan, ja ennen luontoon palautusta se puhdistetaan ja selkeytetään.

ERFURT-Rauhfaser-tapetit voidaan hävittää ongelmitta, sillä niiden luonnolliset raaka-aineet palautuvat luonnon kiertokulkuun.

Tuotetiedot

- Rullakoko: 20,00 x 0,53 m (pituus x leveys)
- Laatikon sisältö: 6 rullaa

Tuotteen ominaisuudet

- Vesihöyryn läpäisykyky on standardin DIN 52615 mukainen, mikä vastaa diffuusioekvivalenttia ilmakerrospaksuutta 0,01 m (noin)
- Paloluokitus B-s1,d0 standardin EN 13501-1 mukaan, mikä vastaa standardin DIN 4102-1 paloluokkaa B1 (vaikeasti syttyvä)
- Kipsilevyjen ja muiden vastaavien alustojen päällä käytettynä komposiitti on palamaton (EN A2-s1,d0)
- Täyttää standardin EN 234 vaatimukset (päätos seinäpäällysteiden jälkikäsitteystä)
- Ei sisällä PVC:tä, terveydelle haitallisia pehmitteitä tai liuotinaineita
- Ei sisällä raskasmetalliyhdisteitä tai formaldehydiä
- Yleisesti saatavilla olevia maaleja käytettäessä tapetin pinta voidaan maalata useampaan kertaan
- Luonnonvaroja säästävä
- Uusiutuviista raaka-aineista
- Soveltuu allergikoille

Käyttö/kiinnitys

Alusta

ERFURT-Rauhfaser -tapetti soveltuu käytettäväksi sisätiloissa kaikilla tapetoitavilla alustoilla. Erialaisten puukuitujen tasainen jakaantuminen (mallista riippuen) saa aikaan yhtenäiseltä vaikuttavan kokokuvaallisen pinnan.

Kiinnitys

Liimaukseen käytetään erikoisliisteriä (esim. Metylan Special -liisteriä suhteessa 1:20 eli 200 g liisteriä / 4 l vettä) tai tapetointikoneen liisteriä tai Metylan Secura -liisteriainetta sekoitussuhteessa 1:11 (500 g / 5,5 l vettä) tai vastaavaa.

Liimaus

Vuodat leikataan siten, että ne ovat pituudeltaan hieman seinän korkeutta pidempiä. Tämän jälkeen liisteri levitetään tapettivuotien nurjalle puolelle joko liisteröintikoneen avulla tai käsin. Yksittäiset vuodat taitetaan vastakkain siten, että reunat ovat päällekkäin: yhdestä päästä kaksi kolmannesta ja toisesta päästä yksi kolmannes. Tämä estää vuotien kuivumisen. Taitoskohdat eivät saa olla teräviä.

Tapetointi voidaan aloittaa, kun Rauhfaser -tapetti on vettynyt n. 5–10 minuuttia. Vuodat asetetaan seinään luotisuoraan ja painetaan kiinni tapetointiharjalla tai kumitelalla. Tapettivuotien ylimääräiset osat voidaan leikata pois saksilla tai repäistä tapetointilastan avulla.

Maalaus

Rauhfaserin kuivuttua alue on käsiteltävä vähintään standardin EN 13300 märkähankauskestoluokan 3 mukaisella dispersiomaalilla.

Maalauksessa voidaan käyttää haluttua erikoiskäsittelyä tai -tekniikkaa.

Ainesosat/testitulokset

ERFURT-Rauhfaser koostuu paperikuiduista (joista n. 100 % on kierrätyspaperia), puukuiduista ja apuaineista.

Kierrätyskuitupitoisuudesta johtuen se on saanut saksalaisen Sininen Enkeli -ympäristömerkin (RAL-UZ 35a).

Maalaut Rauhfaser-tapetit tulee hävittää talousjätteen mukana.

TÜV Nord on myöntänyt ERFURT-Rauhfaser -tapetille allergiamerkinnän, joka osoittaa, että tapetti on valmistettu materiaalista, jonka allergeeni- ja häiritsevä ainepitoisuudet on tutkittu. Tästä johtuen se soveltuu myös erittäin herkille ja allergisille henkilöille.

Saksan Aschaffenburgissa toimiva ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH on määrittänyt vesihöyryn läpäisykyvyn standardin DIN 52615 mukaan; testiraportti nro 1743/32.