



ERFURT-okładziny ściennie i kleje

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Rodzaje tapet	Kleje / zastosowanie	Czas nasiąkania
Rauhfaser	Metylan Spezial 1:20 Metylan TG Power Granulat Plus 1:30 Metylan NP Neuputzkleister 1:11 PUFAS GK PUFAS MC Kraft-Kleister Pufas klej do maszyn do klejenia G 30 Chrome 1:30 (przy użyciu maszyny do nakładania kleju)	10 minut
Makulatur	Metylan Spezial 1:20 + 20 % Ovalit TM Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 PUFAS MC Kraft-Kleister	10 minut
Novaboss	Metylan NP Neuputzkleister 1:10 Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 PUFAS GK	10 minut
Novaboss Pro	Metylan NP Neuputzkleister 1:10 Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 PUFAS MC Kraft-Kleister Glutolin bezpieczny klej SK	10 minut
Vliesfaser Digitalvlies	Metylan NP Neuputzkleister 1:10 Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 (1:10 możliwe nakładanie kleju bezpośrednio na ścianę) PUFAS GK GTV	Bez zmiękczenia
Vlies-Rauhfaser	Metylan TG Power Granulat Plus 1:25 Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 (1:10 możliwe nakładanie kleju bezpośrednio na ścianę) PUFAS MC Kraft-Kleister Pufas klej do maszyn do klejenia G 30 Chrome 1:30 (przy użyciu maszyny do nakładania kleju) Glutolin bezpieczny klej SK	Nie wymaga nasiąkania
Variovlies M 100, M 120, M 140, M 160, V 130, V 150, V 180, V 200 S	Metylan NP Neuputzkleister 1:10 Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 (1:10 możliwe nakładanie kleju bezpośrednio na ścianę) PUFAS GK PUFAS GF GTV	Nie wymaga nasiąkania
Variovlies M 100, M 120, M 140, M 160, V 130, V 150, V 180, V 200 S dla podłoży niechłonnych, np. ścian z tworzywa sztucznego	Metylan Ovalit VB PUFAS WB	Nie wymaga nasiąkania
Variovlies M 160 do renowacji powierzchni	ERFURT-Systemkleber SR 4	Nie wymaga nasiąkania
Variovlies R 300	ERFURT-Systemkleber SR 4	Nie wymaga nasiąkania
KlimaTec KV 600	ERFURT-Systemkleber SR 2 dla gładkich podłoży ERFURT-Systemkleber SR 4 dla strukturalnych podłoży	Nie wymaga nasiąkania
KlimaTec KP 2500+ KlimaTec IP 2500+ IP 3500+	ERFURT-Systemkleber SR 6	Nie wymaga nasiąkania

Opracowano 03.2016