




Produktvorteile




PVC-frei



Schwer entflammbar




Für Wand und Decke



Mehrfach überstreichbar



Diffusions-offen




Rissüberbrückend




Keine Weichzeit



Systemkleber SR 2



Wandklebetechnik



Geringer Farbverbrauch


Verarbeitung




1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren.



2. In Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.



3. Die Bahnen ca. 5 cm überlappend verkleben und zur sauberen Nahtbildung ein Doppelnahtschnitt ausführen.



4. Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbürste oder Gummirolle andrücken.



5. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezierspachtel abschneiden.



6. In Ecken und an Kanten wird nicht überlappend tapeziert, sondern die Trennung erfolgt exakt auf der Kante.



7. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 oder Acryllack überstreichen.



Produktbeschreibung

tapofix® Glasvlies PGV 140

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

tapofix® Glasvlies PGV 140 ist ein glattes Glasvlies mit beidseitig vorbeschichteten Oberflächen.

Produktdaten

- Bestell-Nr. 1001281
- Rollenabmessung: 50,00 m Länge x 1,00 m Breite
- Kartoninhalt: 1 Rolle
- Kartons/Palette: 24 Kartons
- Gewicht: ca. 140 g/m²
- Kantenbeschnitten und folienverpackt

Produkteigenschaften

- Deckt Farbkontraste des Untergrundes gut ab
- In den meisten Fällen reicht ein Anstrich aus
- Diffusionsoffen
- Schwer entflammbar
- Frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
- Sehr strapazierfähig, in Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar

Anwendung/Verarbeitung

Untergrund

Alle üblichen mineralischen Untergründe, Gipskarton, Hartfaserplatten, Fertigbauteile, festhaftende Altanstriche. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Starksaugende Untergründe tiefgrundieren. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen.

Für alte, gerissene Putze o. ä., die nach entsprechender Vorarbeit nur gestrichen werden sollen. Zur Erstellung strukturgleicher Flächen zum Überstreichen wie z. B. Mischuntergründe (Putz, Sichtbeton oder Gipsplatte). Die einzelnen Bahnen mit einer Zugabe von 5 – 10 cm zuschneiden.

Kleisterempfehlung

ERFURT: Systemkleber SR 2

Henkel: Ovalit TM

Pufas: Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK

Verklebung

Zur Verklebung wird Glasgewebekleber nach Herstellerangaben verwendet. Den Kleber gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken ins Kleberbett einlegen. Das pigmentierte Glasvlies wird dabei ca. 5 cm überlappend verklebt und zur sauberen Nahtbildung ein Doppelnachtschnitt ausgeführt. Es kann ohne Beachtung von Weichzeiten verarbeitet werden.

Anstrich

Nach Trocknung ist bei tapofix® Glasvlies PGV 140 aufgrund der Vorpigmentierung in den meisten Fällen nur ein Anstrich notwendig. Dafür eignen sich Dispersionsfarben min. Nassabrieblasse 3 nach DIN EN 13300, insbesondere seiden- und hochglänzende Latexfarben.

Alternativ kann die tapezierte Fläche im Airlessverfahren beschichtet werden. Hierbei ist es anschließend notwendig, die Fläche mit einer kurzflorigen Farbwalze nachzurollen, um ein gleichmäßiges und sauberes Streichbild zu erzielen.

Hinweise

Bei der Verarbeitung von Glasvlies können aufgrund feiner Glasfaserteilchen Hautirritationen bei Personen mit empfindlicher Haut auftreten. Aufgrund dessen wird empfohlen, die Hände vor der Verarbeitung mit Hautschutzmittel gut einzucremen oder während der Verarbeitung Handschuhe zu tragen. Bei auftretendem Faserflug und Staubeentwicklung sollte eine Atemschutzmaske (FFP 1 oder FFP 2) und bei Überkopparbeiten eine Augenschutzmaske getragen werden. Nach dem Anstrich sind weitere Hautreizungen ausgeschlossen.