EST

ERFURT-Novaboss

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND VLIESTAPETEN

Toote eelised

PVC-vaba

Fliseliinta-peedi liim

Seinale ja lakke

Mitme-kordselt ülevärvitav

Hingav

Püsivalt reljeefne pealispind

Duplex

Paigaldus

1. Eemaldage vana tapeet ja värvikihid. Siluge ebatasased aluspinnad kipsi sisaldava pahtlimassiga. Kruntige tugevalt imavad aluspinnad lahustivabade kruntidega.

2. Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev, imav ja sile. Märkige seinale tapeedipaani laius ja loodige.

3. Kasutage liimimiseks fliseliintapeedi liimi.

4a. Liimi käsitsi pealekandmine: Lõigake rullist välja seina kõrgused paanid koos varuga ja kandke neile ükshaaval tapeediliim. Jälgige mustrikordusi või

4b. liimi pealekandmine liimimisseadmega: Tõmmake paanid läbi liimimisseadme ja lõigake ära. Jälgige mustrikordusi.

5. Liimiga kaetud paanid murtakse vastavalt 2/3 ja 1/3 ulatuses tagasi. Ärge vajutage tapeedile sisse tugevaid murdejooni.

6. Immutage kõiki tapeedipaane liimiga võrdselt u 10–15 minutit.

7. Liimige ERFURT-Novaboss tapeet aluspinnale serv serva vastu. Suruge mullid ja kortsud tapeedi-harja või vahtkummist rulliga tapeedipaanist välja.

8. Eemaldage üleliigne tapeet nurkades tapeedilabida ja lõikenoa või kääridega.

9. Ärge liimige tapeeti välisnurkades ülekattega. Siin eemaldatakse üleliigne osa täpselt serva juurest.

10. Peale kuivamist värvige tapeet üle standardile DIN EN 13300 vastava kõrge kvaliteediga dispersioonvärviga. Soovitatav on kasutada siidmatti või siidläikivat värvi.

Novaboss

www.erfurt.com

Tehniline infoleht 12/2015

Tootekirjeldus

ERFURT-Novaboss

Tootja

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Toorained/valmistamine

Kõik ERFURT-Novabossi variandid on valged kahekihilised eritekstuur-tapeedid.

Valmistamisel liimitakse kaks paberikihti omavahel kokku ja spetsiaalse menetlusega pressitakse tapeeti reljeefne muster. Kõik ERFURT-Novaboss tapeedid on valmistatud samal viisil ja erinevad üksnes mustri poolest.

ERFURT-Novaboss tapeete on hõlbus utiliseerida, kuna looduslikud põhimaterjalid liiguvad ise tagasi ökoloogilisse aineringlusse.

Toote andmed

- Rulli mõõtmed: pikkus 10,05 m x laius 0,53 m
- Pakend sisaldab: 9/12 rulli

Toote omadused

- Vastab standardile DIN 234 (järelviimistlusega seinakattematerjalide tehnilised andmed)
- Standardi DIN EN 13501-1 tulepüsivusklass „B-s1,d0“ vastab standardi DIN 4102-1 tulepüsivusklassile „B1“ (raskesti süttiv)
- Veeauru läbilaskvus standardi DIN 52615 järgi vastab difusioon-ekvivalentsele õhukihile paksusega u 0,06 m
- Vastupidav reljeefne muster tänu suurele paberikaalule ja kahekihilisele struktuurile
- Ei sisalda PVC-d, tervistkahjustavaid pehmendeid ja lahusteid
- Ei sisalda raskemetallide ühendeid ja formaldehüüdi
- Kaubanduses saadaolevate dispersioonvärvidega mitmekordselt ülevärvitav
- Pinna kaitsmiseks ja reljeefi paremaks esiletoomiseks soovitatakse tapeet üle värvida

Kasutamine/paigaldus

Aluspind

ERFURT-Novaboss tapeeti võib sisetingimustes kasutada kõikidel tapetseeritavatel aluspindadel. Aluspind peab olema kuiv, kandevõimeline, tasane, imamisvõimeline, puhas, sile ja soovitud seinakatte jaoks piisavalt tasapinnaline. Eemaldage vana tapeet ja mittenakkuvad värvikihid. Siluge ebatasane aluspind kipsi sisaldava pahtliga. Kruntige sile krohv lahjendatud kliistriga. Kruntige tugevalt imavad aluspinnad lahustivabade kruntide või kliistriga. Järgige BFSi infolehtedes nr 7 ja 16 esitatud juhiseid.

Paigaldus

Kasutage liimiseks fliseliintapeedi liimi (nt Metylan Secura vahekorras 1:10, s.t 500 g liimi lahustatakse 5 l vees) või muud samaväärset liimi. Järgige tapeediliimi tootja juhiseid.

Liimimine

Kandke liim ühtlaselt paanidele, pöörake paani otsad tagasi ja oodake 10–15 minutit. Ärge vajutage tapeedile tugevaid murdejooni sisse. Tapeetimise käigus tekkivad mullid tõmbuvad kuivades ise taas siledaks. Liimige tapeeti tapeediharjaga ettevaatlikult, serv vastu serva. Ärge kasutage kummist tapeetimisrulli. Eemaldage tapeediliimi plekid koheselt.

Värvimine

Pärast kuivamist tuleks ERFURT-Novaboss üle värvida dispersioonvärviga, mille märghõõrdeklass on standardi DIN EN 13300 järgi vähemalt 3. Selleks sobib kõige paremini kõrge kvaliteediga siidja läikega või kõrgläikega dispersioonvärv, kuna see toob struktuuri paremini esile.

Koostisained/katsetulemused

ERFURT-Novaboss tapeet koosneb paberkiududest, tselluloosist ja abiainetest.

Ülevärvitud ERFURT-Novaboss tapeedi võib utiliseerida koos mittesorteeritava prügiga.

Veeauru läbilaskvus määrati kindlaks uurimisasutuse ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH (Aschaffenburg) poolt vastavalt standardile DIN 52615.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
Tel.: +49 202 6110 0
Faks: +49 202 6110 89451
E-post: info@erfurt.com
Koduleht: **www.erfurt.com**
Klienditeeninduse telefon:
+49 202 6110 375

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN