



ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliima

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Tuotteen kuvaus

ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliima

Valmistaja

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Raaka-aineet/valmistus

ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliima on erityisesti ERFURT-KlimaTec Thermovliesille suunniteltu dispersioliima, jolla on erinomainen liimautuvuus.

Tuotetiedot

- Tilausnro 1001202
- ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliiman pakkauskoko on 10 kg / sanko.

Tuotteen ominaisuudet

- Sisäkäyttöön
- Erinomainen liimautuvuus
- Kevyt ja notkea levittää pitkänukkaisella lampaanvillatelalla
- Helppo, nopea ja siisti käsitellä
- Ihanteellinen kiinnittyvyys alustaan
- Erinomainen märkälujuus
- Erinomainen tapetoitavuus
- 20 minuutin avoin aika
- Ei sisällä raskasmetalliyhdisteitä
- Vesihöyryn läpäisykyky on standardin DIN EN ISO 12 572 mukainen, mikä vastaa diffuusioekvivalenttia ilmakerroksen paksuutta 0,07 m tai 0,04 m ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basicin tai Premiumin kanssa

Käyttö/kiinnitys

ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliima on kehitetty erityisesti ERFURT-Thermovlies-valikoimalle. Se soveltuu kaikille kantokykyisille sileille tai kevyesti strukturoiduille alustoille sisäseiniin ja -kattoihin.

Alustan valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas ja luja. Poista tarttumista haittaavat vanhat pinnoitteet. Suuret korkeuserot on tasoitettava tasoitemassalla.

Työstöolosuhteet

Riittoisuus alustasta ja levitysmäärästä riippuen 0,3–0,5 kg/m². Työstölämpötilan oltava vähintään 10 °C. Avoin aika on normaaleissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa n. 20 minuuttia.

Liimaus



ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliimaa levitetään alustalle pitkänukkaisella telalla vuodon leveydeltä reilusti ja tasaisesti.



Lopuksi seinäpäällyste asetetaan liisteröityyn alustaan ja painetaan tapetointilastalla seinään kiinni siten, että liima leviää tasaisesti ja pinnasta tulee tasainen.

Kuivaus

Lämpötilassa +20 °C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa 65 % kuiva ja päälletapetoitavissa n. 6–12 tunnin kuluttua. Aika on sitä pidempi mitä alhaisempi lämpötila ja mitä korkeampi ilmankosteus on.

Työvälineiden puhdistus

Vedellä heti käytön jälkeen.

Säilytys

Säilytä ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliima-astia hyvin suljettuna viileässä ja jäätymiseltä suojattuna. Suojaa suoralta auringonvalolta, lisää avattuun astiaan tarvittaessa hieman vettä. Säilytysajalla alkuperäispakkauksessa vähintään kaksi vuotta.

Hävittäminen

Kuivuneet ja saostuneet ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliiman jäämät voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ainesosat/testitulokset

Vesihöyryn läpäisykykyyn on määrittänyt Schall- und Wärmestelle Aachen GmbH, standardin DIN EN ISO 12 572 mukaisesti. Testiraportin numero on 1030509-D-WDD.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Puh.: +49 202 6110 0
Faksi: +49 202 6110 89 451

S-posti: info@erfurt.com
Internet-osoite: www.erfurt.com

Palvelunumero:
+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com