





### Tuotteen edut




Ei sisällä PVC:tä




Non-woven-tapettiliima



Seinään ja kattoon



Voidaan maalata useampaan kertaan



Hengittävä




Iskunkestävä




Ei vettymisaikaa




Helppo työstää




Halkeamia peittävä



Vähäinen maalin tarve



Liiman levitys seinään



Helppo poistaa



Vaikeasti syttyvä

### Kiinnitys



**1.** Vanhat tapetit ja vanha maali on poistettava. Epätasaiset pinnat tasoitetaan kipsilaastilla. Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä pohjamaalilla.



**2a.** Levitä liima suoraan seinälle ilman vettymisaikaa tai



**2b.** käytä liisteröintikonetta ilman vettymisaikaa. Käytä liimaukseen non-woven-tapettiliimaa.



**3.** Vuodat liimataan puskusaumaan luotisuoraan.



**4.** Tapettivuota asetetaan liisteröityyn alustaan siten, ettei vuotaan muodostu kuplia tai ryppejä, ja painetaan seinään kiinni vaahtokumitelalla tai tapetointiharjalla.



**5.** Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla ylimääräinen osa leikataan pois mattoveitsellä lastaa apuna käyttäen.



**6.** Nurkat ja kulmat ylittävä osa leikataan pois ja seuraava vuota kiinnitetään puskusaumaan edellisen kanssa.



**7.** Kuivumisen jälkeen tapetit maalataan laadukkaalla, standardin DIN EN 13300 mukaisella dispersiomaalilla.



## Tuotteen kuvaus

### ERFURT-Vlies-Rauhfaser

#### Valmistaja

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Raaka-aineet/valmistus

ERFURT-Vlies-Rauhfaser on useasta paperikerroksesta koostuva seinäpäällyste, johon on lisätty tekstiilikuituja sekä kohokuvioita muodostavia puukuituja.

Kaikki ERFURT-Vlies-Rauhfaser -mallit valmistetaan samalla valmistusmenetelmällä, ainoastaan kohokuvioita muodostavat puukuidut eroavat toisistaan. Valmistuksessa käytetään vain laadukkaita raaka-aineita, tarkasti valittua kierrätyspaperia ja selluloosaa sekä tekstiilikuituja. Pinnoitteessa käytetyn kierrätyspaperin painoväri poistetaan vaahdotussiiustausmenetelmällä. Syntyvät tuotantojätteet voidaan palauttaa takaisin tuotantoprosessiin.

Tuotannossa tarvittava vesi kierrätetään tuotantoprosessissa useaan kertaan, ja ennen luontoon palautusta se puhdistetaan ja selkeytetään.

#### Tuotetiedot

- Rullakoko: 15,00 x 0,53 m (pituus x leveys)  
(Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 x 0,53 m (pituus x leveys))
- Laatikon sisältö: 12 rullaa

#### Tuotteen ominaisuudet

- Vesihöyryn läpäisykyky on standardin DIN 52615 mukainen, mikä vastaa diffuusioekvivalenttia ilmakerrospaksuutta n. 0,02 m
- Paloluokitus B-s1,d0 standardin DIN EN 13501-1 mukaan, mikä vastaa standardin DIN 4102-1 paloluokkaa B1 (vaikeasti syttyvä)
- Ei sisällä PVC:tä, terveydelle haitallisia pehmitteitä tai liuotainaineita
- Ei sisällä lasikuitua
- Ei sisällä raskasmetalliyhdisteitä tai formaldehydiä
- Säilyttää mittansa ja peittää halkeamia
- Täyttää standardin DIN EN 234 vaatimukset (päätös seinäpäällysteiden jälkikäsittelystä)
- Vedellä kastelemisen jälkeen helppo irrottaa
- Yleisesti saatavilla olevia maaleja käytettäessä tapetin pinta voidaan maalata useampaan kertaan
- Soveltuu allergikoille

## Käyttö/kiinnitys

### Alusta

ERFURT-Vlies-Rauhfaser -tapetti soveltuu käytettäväksi sisätiloissa kaikilla tapetoitavilla alustoilla.

### Liisteri/liima

Liimaukseen käytetään non-woven-tapettiliimaa (esim. Metylan Secura -liimaa suhteessa 1:10 eli 500 g liimaa / 5 l vettä) tai vastaavaa. Huomioi liiman valmistajan työstöohjeet.

### Liimaus

Liima levitetään tasaisesti alustalle ja leikatut vuodat asetetaan kuivina liisteröityyn alustaan (liiman levitys seinään). ERFURT-Vlies-Rauhfaser -tapetti voidaan vaihtoehtoisesti liisteröidä liisteröintikoneella. Liisteröinnin jälkeen vuodat taitetaan kaksinkerroin, ja ne liimataan vetymisaikaa. ERFURT-Vlies-Rauhfaser -tapetit liimataan luotisuoraan ja puskusumaan. Vuodat painetaan seinään kiinni kumitelalla tai tapetointiharjalla ja ilmakuplat työnnetään/harjataan pois. Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla tapetti painetaan kulmaa vasten muovilastalla ja ylimääräinen osa leikataan pois mattoveitsellä. Vuodat eivät saa olla päällekkäin.

### Maalaus

Kun Vlies-Rauhfaser -tapetti on kuivunut, se on maalattava laadukkaalla dispersiomaalilla.

Maalauksessa voidaan käyttää haluttua erikoiskäsittelyä tai -tekniikkaa.

## Ainesosat/testitulokset

ERFURT-Vlies-Rauhfaser on valmistettu paperikuiduista (joista n. 70 % on kierrätyskuitua), polyesterikuiduista, puukuiduista ja apuaineista.

Maalatut ERFURT-Vlies-Rauhfaser -tapetit tulee hävittää talousjätteen mukana.

TÜV Nord on myöntänyt ERFURT-Vlies-Rauhfaser -tapetille allergiamerkinnän, joka osoittaa, että tapetti on valmistettu materiaalista, jonka allergeeni- ja haitta-ainepitoisuudet on tutkittu. Tästä johtuen se soveltuu myös erittäin herkille ja allergisille henkilöille.

Saksan Aschaffenburgissa toimiva ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH on määrittänyt vesihöyryn läpäisykyvyn standardin DIN 52615 mukaan; testiraportti nro 1743/32.