




Tuotteen edut




Ei sisällä PVC:tä




Vaikeasti syttyvä



Seinään ja kattoon



Helppo maalata päälle




Hengittävä




Iskunkestävä




Ei vettymisaikaa




Non-woven-tapetiliima




Liiman levitys seinään



Vähäinen maalin tarve



Halkeamia peittävä



Helppo poistaa

Kiinnitys



1. Vanhat tapetit ja vanha maali on poistettava. Epätasaiset pinnat tasoitetaan kipsilaastilla. Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä pohjamaalilla.



2a. Levitä liima suoraan seinälle ilman vettymisaikaa. Tai:



2b. Käytä liisteröintikonetta ilman vettymisaikaa.



3. Vuodat liimataan puskusaumaan luotisuoraan.



4. Kuplat ja rypyt painetaan pois tapetointiharjalla tai kumitelalla.



5. Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla ylimääräinen osa leikataan pois mattoveitsellä lastaa apuna käyttäen.



6. Kulmissa ja reunoissa ei tapetoida limittäin, vaan vuota katkaistaan tarkasti reunasta ja seuraava vuota tapetoidaan puskusaumaan.



7. Kuivumisen jälkeen tapetit maalataan laadukkaalla, standardin EN 13300 mukaisella dispersiomaalilla tai pinnoitetaan esim. rappauksella, tapetilla tms.



Tuotteen kuvaus

ERFURT-Variovlies Plano

Valmistaja

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Raaka-aineet/valmistus

ERFURT-Variovlies Plano on sileä seinäpäällyste, joka on valmistettu kierrätetystä paperikuidusta ja tekstiilikuiduista.

Tuotetiedot

- Tilausnro 1000629
- Rullakoko: 20,00 x 0,53 m (pituus x leveys)
- Laatikon sisältö: 9 rullaa
- Paino: n. 150 g/m²
- Tilausnro 1000632
- Rullakoko: 15,00 x 0,75 m (pituus x leveys)
- Laatikon sisältö: 6 rullaa
- Paino: n. 150 g/m²

Tuotteen ominaisuudet

- Tasoittaa hyvin alustan värieroja
- Vesihöyryn läpäisykyky on standardin DIN 52615 mukainen, mikä vastaa diffuusioekvivalenttia ilmakerrospaksuutta 0,02 m
- Paloluokitus B-s1,d0 standardin EN 13501-1 mukaan, mikä vastaa standardin DIN 4102-1 paloluokkaa B1 (vaikeasti syttyvä)
- Kipsilevyjen ja muiden vastaavien alustojen päällä käytettynä komposiitti on palamaton (DIN 4102-A2)
- Ei sisällä PVC:tä, terveydelle haitallisia pehmitteitä tai liuotinaineita
- Ei sisällä lasikuitua
- Ei sisällä raskasmetalliyhdisteitä tai formaldehydiä
- Halkeamia peittävä
- Luonnonvaroja säästävä
- Höyryä läpäisevä
- Uusiutuviista raaka-aineista
- Soveltuu allergikoille
- Yleisesti saatavilla olevia dispersiomaaleja käytettäessä tapetin pinta voidaan maalata useampaan kertaan
- Vedellä kastelemisen jälkeen helppo irrottaa

Käyttö/kiinnitys

ERFURT-Variovlies Plano -tapetti soveltuu käytettäväksi sisätiloissa kaikilla tapetoitavilla alustoilla. Alustan on oltava kuiva, puhdas, luja, hieman imukykyinen ja tasainen. Vanhat tapetit ja irtoileva maali on poistettava. Epätasaiset pinnat tasoitetaan kipsilaastilla. Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä pohjamaalilla.

Kiinnitys levittämällä liima seinään

Liimaukseen käytetään non-woven-tapettiliimaa (esim. Metylan Secura -liimaa sekoitussuhteessa 1:10 eli 500 g liimaa / 5 l vettä). Liima levitetään tasaisesti alustalle ja leikatut vuodat asetetaan kuivina liisteröityyn alustaan. Huomioi liiman valmistajan työstöohjeet.

Kiinnitys liisteröintikonetta käytettäessä

ERFURT-Variovlies Plano -tapetti liisteröidään liisteröintikoneella, vuodat taitetaan kaksinkerroin ja ne voidaan kiinnittää ilman vettymisaikaa. Liimaukseen käytetään non-woven-tapettiliimaa (esim. Metylan Secura -liimaa sekoitussuhteessa 1:10 eli 500 g liimaa / 5 l vettä). Huomioi liiman valmistajan työstöohjeet.

Liimaus

ERFURT-Variovlies Plano -tapetit liimataan luotisuoraan ja puskusaumaan. Vuodat painetaan seinään kiinni kumitelalla tai tapetointilastalla ja ilmakuplat työnnetään/harjataan pois. Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla tapetti painetaan kulmaa vasten muovilastalla ja ylimääräinen osa leikataan pois mattoveitsellä. Vuodat eivät saa olla päällekkäin. Liimatahrat on poistettava tapetin pinnasta välittömästi.

Maalaus

Kun ERFURT-Variovlies Plano on kuivunut, se on maalattava tai pintakäsiteltävä. Suosittelemme laadukasta dispersiomaalia.

Ainesosat/testitulokset

Saksan Aschaffenburgissa toimiva ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH on määrittänyt vesihöyryn läpäisykyvyn standardin DIN 52615 osan 1 mukaan; testiraportti nro 1743/42.