



ERFURT-Variovlies F 170


ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-
TAPETEN


A termék előnyei




PVC- és
üvegszálmentes




Fali ragasztásos
eljárás



Falra és
mennyezetre
is



Többször
átfesthető



Diffúzióra
nyitott




Ütésálló




Nincs
átítatódási
idő



Semlegesíti
az egyenet-
lenségeket




Áthidalja a
repedéseket



Könnyen
eltávolítható

Tapétázás



1. A régi tapétákat és festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. Az erősen nedvszívó felületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval.



2a. Tapétázógéppel, átítatódási idő nélkül vagy



2b. fali ragasztásos eljárással átítatódási idő nélkül vigyük fel.



3. A tapétát illesztve ragasszuk fel.



4. A tapétacsíkot nyomjuk rá a falra szivacsgumi-hengerrel.



5. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. vágókéssel és spatulával távolítsuk el a túlnyúló részeket.



6. A sarkoknál és az éléknél a tapétacsíkot válasszuk le és a következő csíkot illesztve vigyük fel.



7. Száradás után a DIN EN 13300 szabványnak megfelelő jó minőségű diszperziós festékkel fessük át.



8. Későbbi felújításnál a tapéta könnyen eltávolítható.

Variovlies

PRO

www.erfurt.com



Termék jellemzői

ERFURT-Variovlies F 170

Gyártó

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Variovlies F 170 falburkolat több papírrétegből áll, amelyekbe szilárdan szövetszálakat és természetes, struktúraképző rostokat dolgoztak be. Válogatott cellulózból, szövetszálakból és polimer kötőanyagokból készül. Különleges eljárással papírgépen gyártják.

Termék adatai

Rendelési szám:	1003251	1003279
Tekerics méretei:	25,00 m x 0,75 m	25,00 m x 1,06 m
Négyzetmétersúly:	170 g/m ²	170 g/m ²
Karton tartalma:	4 tekerics / karton	2 tekerics / karton
Éghetőség:	B-s1,d0	B-s1,d0

Termék tulajdonságai

- A DIN 52615 szabvány szerinti páraáteresztő-képessége megfelel egy kb. 0,02 m vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegnek
- A DIN EN 13501-1 szerinti tűzvédelmi besorolása „B-s1,d0”
- PVC-t, egészségre ártalmas lágyító- és oldószereket nem tartalmaz
- Üvegszálmentes
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül
- A rosterősítésnek köszönhetően mérettartó
- Rendkívül strapabíró, áthidalja a falrepedéseket és megőrzi struktúráját
- Megfelel a DIN EN 234 (utólagos kezelést igénylő falburkoló anyagok előírásai) szabványnak.
- Vízzel benedvesítve könnyen eltávolítható
- Kereskedelemben forgalmazott festékekkel többször is átfesthető

Alkalmazás/tapétázás

Alapfelület

Az ERFURT-Variovlies F 170 beltérben minden tapétázható alapfelületre alkalmas. Az alapfelület legyen száraz, hordképes, egyenletesen nedvszívó, tiszta, sima és a kiválasztott falburkolathoz megfelelően sík. A régi tapétákat és a lepergő festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. A sima gipszvakolatokat kezeljük elő hígított ragasztóval (pl. Metylan NP por 1:20 arányban). Az erősen nedvszívó felületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval vagy ragasztóval. Vegyük figyelembe a 7. sz. és a 16. sz. BFS-adatlapot.

Ajánlott ragasztók

Henkel: Metylan NP por 1:10, Metylan NP Power Granulat, Plus 1:12 (1:10 fali ragasztásos eljáráshoz)

Pufas: Pufas biztonsági ragasztó SK 1:15 (tapétázógépnél), 1:12,5 (fali ragasztásos eljáráshoz), Pufas gépi ragasztó G 30 Chrome 1:30 (tapétázógépnél)

Ragasztás

Az ERFURT-Variovlies F 170 tapétát függőlegesen és illesztve ragasszuk fel. A csíkokat gumihengerrel vagy tapétázó kefével hóllyagmentesen nyomjuk rá a falra. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. a túlnyúló részeket nyomjuk be műanyag spatulával a sarkokba és vágókéssel vágjuk le. A falburkolatot ne ragasszuk fel átfedéssel. Kedvező hőmérséklet és páratartalom mellett ellenőrzés után még ugyanazon a napon átfesthetjük.

Az ERFURT-Variovlies F 170 fali ragasztásos eljárással (a ragasztó szórópisztollyal vagy bárányszőnyeg-hengerrel történő felvitelével) tapétázható.

Festés

Száradás után az ERFURT-Variovlies F 170 tapétát fessük át a DIN EN 13300 szerinti legalább 3-as vízlepergető osztályú diszperziós festékkel. A selyem- vagy magasfényű festékek fokozzák a textúra optikai hatását.

Összetevők/vizsgálati eredmények

Az átfestett ERFURT-Variovlies F170 tapétát a háztartási hulladékkal együtt dobjuk ki.

A páraáteresztő-képességet a DIN 52615 szabvány alapján az aschaffenburgi ISEGA Kutató- és Bevizsgáló-Kft. állapította meg.