





### Productvoordelen




Vrij van PVC




Vlieslijm




Voor muren en plafonds




Meermaals overschilderbaar



Lucht-doorlatend



Hoge reliëf-stabiliteit



Duplex

### Gebruiksaanwijzing



**1.** Oude behang- en verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.



**2.** De ondergrond moet droog, zuiver, vast, absorberend en glad zijn. De breedte van de baan op de muur markeren en uitmeten.



**3.** Vlieslijm gebruiken bij het verlijmen.



**4a.** Met de hand inlijmen: De stroken op wandhoogte plus toevoeging afsnijden en individueel inlijmen. Rapport behangrekenmachine of



**4b.** Inlijmen met de behangmachine: De stroken door de behangmachine trekken en afsnijden. Zie het rapport behangrekenmachine.



**5.** De met lijm bestreken stroken worden 2/3 tot 1/3 samengevouwen. De banen niet kreuken.



**6.** De banen ongeveer 10-15 minuten laten weken.



**7.** ERFURT-Novaboss naad tegen naad loodrecht verlijmen. Zonder luchtballen en kreukvrij met een behangborstel of schuimrubberrol aandrukken.



**8.** In de hoeken wordt het behang met een behangspatel en een cuttermes bijgesneden of met een schaar bijgeknipt.



**9.** Op buitenhoeken wordt niet overlappend behangen. Hier wordt precies op de rand afgesneden.



**10.** Na het drogen met hoogwaardige dispersieverf met de norm DIN EN 13300 overschilderen. Gebruik bij voorkeur matte of glanzende verf.

Novaboss



# Technische Gegevens

12/2015

## Productbeschrijving

### ERFURT-Novaboss

#### Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Materiaal/vervaardiging

Alle soorten ERFURT-Novaboss zijn wit, tweelagig speciaal behang.

Het productieproces bestaat uit twee lagen papier die worden gelijmd en door middel van een speciaal proces worden gevormd. Alle ERFURT-Novaboss-soorten worden vervaardigd volgens hetzelfde productieproces en zijn alleen qua design verschillend.

Bij het verwijderen/afvoeren van ERFURT-Novaboss treden er geen problemen op omdat de natuurlijke grondstoffen milieuvriendelijk worden opgelost.

#### Productgegevens

- Rolafmetingen: 10,05 m lengte x 0,53 m breedte
- Inhoud verpakking: 9/12 rollen

#### Producteigenschappen

- In overeenstemming met DIN 234 (bepalingen voor wandbekledingen voor behandeling achteraf)
- Brandbeveiligingsklasse "B-s1,d0" volgens DIN EN 13501-1 is "B1" (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,06 m
- Stevig speciaal reliëf door middel van papier met een hoog gewicht en twee lagen papier
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke dispersieverf
- Als bescherming voor oppervlakken en om de blinddruk preciezer te laten uitkomen wordt een verflaag aanbevolen

## Gebruiksaanwijzing

### Ondergrond

ERFURT-Novaboss kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig, zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de bedoelde toepassing. Oud behang en loskomende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met verdund plaksel. Sterk absorberende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag of van plaksel. De BFS richtlijnen nr. 7 en nr. 16 moeten nageleefd worden.

### Gebruik

Voor het verlijmen vlieslijm (bijv. Metylan Secura in een verhouding van 1:10 = 500 g in 5 liter water) of een vergelijkbare lijm gebruiken. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikant.

### Verlijming

De stroken gelijkmatig inlijmen, dubbelvouwen en ongeveer 10-15 minuten laten inweken. De banen niet kreuken. Belletjes die tijdens het behangen worden gevormd, worden zelf na het drogen glad getrokken. Het behang stotend en zorgvuldig met een behangborstel verlijmen. Geen naadroller gebruiken. Lijmvlekken onmiddellijk verwijderen.

### Schilderwerk

Na het drogen moet ERFURT-Novaboss met dispersieverf van minstens schrobvastheid klasse 3 conform DIN EN 13300 worden overschilderd. Daarvoor is de beste kwaliteit zijdelanzende of hoogglanzende dispersieverf het meest geschikt, omdat deze de structuren beter tot uiting doet komen.

## Bestanddelen/testresultaten

ERFURT-Novaboss bestaat uit papierzvezels, pulp en hulpstoffen.

Overschilderd ERFURT-Novaboss moet via het afval worden verwijderd.

De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN 52615.

#### Made in Germany

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
D-42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0  
Fax: +49 202 6110 89 451

E-Mail: [info@erfurt.com](mailto:info@erfurt.com)  
Internet: [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

**Serviceline:**  
**+49 202 6110 375**

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN