



# ERFURT-Variovlies F 170


**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLAD  
VLIESBEHANG


## Productvoordelen




Vrij van  
PVC &  
glasvezels




Wandkleef-  
techniek



Voor muren  
en plafonds




Meermaals  
overschil-  
derbaar




Diffusie-  
open




Stootvast




Geen  
inweektijd



Egaliseert  
onvolkomen-  
heden, haar-  
scheurtjes



Scheurover-  
bruggend



Gemakkelijk  
te  
verwijderen

## Gebruiksaanwijzing



**1.** Oude behang- en verflagen verwijderen Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.



**2a.** In de behangmachine zonder inweektijd of



**2b.** Met behulp van de wandkleeftechniek zonder inweektijd aanbrengen



**3.** Het behang stotend verlijmen.



**4.** Het behang aandrukken met een schuimrubberrol.



**5.** Overstekende randen bij plafonds, plinten, ramen enz, met cuttermes en spatel afsnijden.



**6.** In de hoeken en langs de kanten de behangbaan afknippen en de volgende baan stotend behangen.



**7.** Na het drogen met hoogwaardige dispersieverf met de norm EN 13300 overschilderen.



**8.** Bij een latere renovatie kan het behang gemakkelijk verwijderd worden.

Variovlies

PRO

[www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)



## Productbeschrijving

### ERFURT-Variolvies F 170

#### Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Materiaal/vervaardiging

ERFURT-Variolvies F170 is een wandbekleding die uit meerdere papierlagen bestaat, waar de textiel- en steungevende, natuurlijke vezels in verwerkt zijn.

ERFURT-Variolvies F 170 bestaat uit zorgvuldig geselecteerde celstof, textielvezels en polymeerbindmiddelen. Het wordt volgens een speciaal procedé op de papiermachine geproduceerd.

#### Productgegevens

Bestelnummer:	1003251	1003279
Rolafmetingen:	25,00 m x 0,75 m	25,00 m x 1,06 m
Gramgewicht:	ca. 170 g/m <sup>2</sup>	ca. 170 g/m <sup>2</sup>
Inhoud verpakking:	4 rollen	2 rollen
Brandbeveiligings- klasse:	B-s1,d0	B-s1,d0

#### Producteigenschappen

- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m.
- Brandbeveiligingsklasse "B-s1,d0" volgens EN 13501-1
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Vrij van glasvezels
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Maatvast door vezelversterking en speciale impregnering
- Uiterst duurzaam, scheuroverbruggend en slijtvast
- In overeenstemming met EN 234 (bepalingen voor wandbekledingen voor behandeling achteraf)
- Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

## Gebruik/gebruiksaanwijzing

### Ondergrond

ERFURT-Variolvies F 170 kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig, zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de toepassing. Oud behang en niet-hechtende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel. Nieuwe bezetting vooraf instrijken met een verdunde lijm of fixeren! De BFS richtlijnen nr. 7 en nr. 16 moeten nageleefd worden.

### Lijm

**Henkel:** Glasweefsellijm in poedervorm, Metylan NP Pulver 1:10

**Pufas:** Glutolin S15, Glutolin 77, Decotric G20 of gelijkaardig.  
Vraag aan uw groothandel om informatie.

### Verlijming

ERFURT-Variolvies F 170 loodrecht en stotend verlijmen. De luchtbellens uit de stroken duwen met de rubberrol of de behangersborstel. Overstekende randen aan plafonds, plinten, vensters enz. in de hoek duwen met een kunststofspatel en insnijden met een cuttermes. De muurbekleding niet overlappend verlijmen.

Bij gunstige weersomstandigheden is het na controle mogelijk nog dezelfde dag te overschilderen.

ERFURT-Variolvies F 170 kan worden verlijmd in wandkleeftechniek (de lijm kan worden aangebracht met behulp van een spuitpistool of of langharige verfrol).

### Schilderwerk

ERFURT-Variolvies F 170 moet na het drogen met dispersieverf van min. schrobvastheid klasse 3 volgens EN 13300 worden overschilderd.

## Bestanddelen/testresultaten

Overschilderd ERFURT-Variolvies F170 moet bij het verwijderen ervan volgens de afvalrichtlijnen van het land gesorteerd worden. De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN 52615.