



ERFURT-Novaboss

4551, 4556, 4559, 4561,
4562, 4567, 4577, 4578


ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN


Productvoordelen




Vrij van PVC



Vlieslijm




Voor muren
en plafonds




Meermaals
overschil-
derbaar




Diffusie-
open



Hoge reliëf-
stabiliteit



3 Papier-
lagen



Waterdamp-
doorlatend



Laag
lijmverbruik

Gebruiksaanwijzing



1. Oude behang- en verflagen verwijderen Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.



2. De ondergrond moet droog, zuiver, stevig, zuigend en glad zijn. De breedte van de baan op de muur markeren en uitmeten.



3. Vlieslijm gebruiken bij het verlijmen.



4a. Met de hand inlijmen: De stroken op wandhoogte plus toevoeging afsnijden en individueel inlijmen. Rapport behangrekenmachine of.



4b. Inlijmen met de behangmachine: De stroken door de behangmachine trekken en afsnijden. Houd bij het aanbrengen van de stroken rekening met het behangmotief.



5. De met lijm bestreken stroken worden 2/3 tot 1/3 samengevouwen. De stroken niet kreuken.



6. De stroken ongeveer 15 minuten laten inweken.



7. ERFURT-Novaboss naad tegen naad loodrecht verlijmen. Zonder luchtballen en kreukvrij met een behangborstel of schuimrubberrol aandrukken.



8. In de hoeken wordt het behang met een behangspatel en een cuttermes bijgesneden of met een schaar bijgeknipt.



9. Op buitenhoeken wordt niet overlappend behangen. Hier wordt precies op de rand afgesneden.



10. Na het drogen met hoogwaardige dispersieverf met de norm EN 13300 overschilderen. Gebruik bij voorkeur matte of glanzende verf.

Novaboss

PRO

www.erfurt.com



Productbeschrijving

ERFURT-Novaboss

4551, 4556, 4559, 4561, 4562, 4567, 4577, 4578

Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Materiaal/vervaardiging

Alle hierboven vermelde soorten ERFURT-Novaboss zijn wit, drielaagig speciaal behang.

Het productieproces bestaat uit twee lagen papier die worden gelijmd, samengevoegd en door middel van een speciaal proces worden gelamineerd met een derde laag papier, die glad blijft.

Alle ERFURT Novaboss-soorten worden vervaardigd volgens hetzelfde productieproces en zijn alleen qua design verschillend.

Bij het verwijderen/afvoeren van ERFURT-Novaboss treden er geen problemen op omdat de natuurlijke grondstoffen milieuvriendelijk worden opgelost.

Productgegevens

ERFURT-Novaboss 4551, 4556, 4562, 4577, 4578

- Rolafmetingen: 10,05 m lengte x 0,53 m breedte
- Inhoud verpakking: 9 rollen

ERFURT-Novaboss 4559, 4561, 4567

- Rolafmetingen: 10,05 m lengte x 0,53 m breedte
- Inhoud verpakking: 12 rollen

Producteigenschappen

- Zeer vormstabiel en druckbestendig door de drie papierlagen
- Laag lijmverbruik door gladde achterzijde
- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,16 m.
- Brandbeveiligingsklasse "B-s1,d0" volgens EN 13501-1 is "B1" (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

Gebruik/gebruiksaanwijzing

Ondergrond

ERFURT-Novaboss kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig, zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de bedoelde toepassing. Oud behang en niet-hechtende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met verdunde lijm. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag of van plaksel. De BFS richtlijnen nr. 7 en nr. 16 moeten nageleefd worden.

Lijm

Henkel: Perfax Roll On 1:15

Pufas: Glutolin S15, Glutolin K10, Decotric MC Spezial, Decotric G20

Verlijming

De stroken gelijkmatig inlijmen, dubbelvouwen en ongeveer 10-15 minuten laten inweken. De rol niet buigen. Belletjes die tijdens het behangen worden gevormd, worden zelf na het drogen glad getrokken. Het behang stotend en zorgvuldig met een behangborstel verlijmen. Geen naadroller gebruiken. Lijmvlekken onmiddellijk verwijderen.

Schilderwerk

Na het drogen moet ERFURT-Novaboss met dispersieverf van min. schrobvastheid klasse 3 volgens EN 13300 worden geverfd. Daarvoor is de beste kwaliteit zijdelanzende of hoogglanzende dispersieverf het meest geschikt, omdat deze de structuren beter tot uiting doet komen.

Bestanddelen/testresultaten

ERFURT-Novaboss bestaat uit papiervezels, pulp en hulpstoffen.

Overschilderd ERFURT-Novaboss moet via het afval worden verwijderd.

De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN 52615.