

## Описание изделия

### ERFURT-KlimaTec SR 4

#### Производитель

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Сырье/Производство

Системный клей ERFURT-SR 4 – это армирующий клей с высокими адгезионными свойствами на основе вяжущего вещества непластифицированной полимерной дисперсии, разработанный специально для системы ERFURT-KlimaTec.

#### Характеристики

- Арт № 1001206
- Вес: ведро 18 кг

#### Характеристики

- Для внутренних работ
- Высокая клеящая и заполняющая способность
- Простая, быстрая и аккуратная обработка
- Оптимальная сцепляемость с основанием
- Эластичный, легко наносится с зубчатым шпателем
- Белого цвета
- Плотность: около 1,75 кг/см<sup>3</sup>
- Оптимальная влагостойчивость
- Оптимальная прочность оклеивания
- Начало затвердевания через 20 минут
- Не содержит соединений тяжелых металлов и формальдегида.
- Системный клей ERFURT SR 4 применяется неразбавленным. Возможно разбавление не более чем 3 % воды

## Способ применения/Обработка

Системный клей SR 4 пригоден для внутренних работ на любых прочных основаниях, таких как стены и потолок. Кроме того, материал идеальным образом подходит для ремонта поверхностей из структурной штукатурки или стекловолокна.


#### Подготовка основания

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Удалить старые непрочные покрытия. Сильные неровности выровнять с помощью шпательной массы.

#### Условия обработки

Расход в зависимости от основания и толщины слоя 0,6–1,2 кг/м<sup>2</sup>. Температура обработки не ниже +10 °С. Время затвердевания при нормальных температурных условиях и влажности составляет около 20 минут.

## Оклеивание



Системный клей ERFURT-SR 4 наносится на основание зубчатым шпателем (размер, в зависимости от основания, С3, В2) равномерным слоем в горизонтальном направлении. Во избежание проблем со схватыванием не наносите клей очень тонким слоем и не покрывайте за один раз слишком большую площадь.



Настенное покрытие накладывается на покрытое клеем основание и разглаживается обойным шпателем до равномерного распределения клея и образования гладкой поверхности.

## Высыхание

При 20 °С и 65 % относительной влажности воздуха через 6-12 часов поверхность можно окрашивать. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

## Чистка инструментов

Вымыть водой сразу после использования.

## Хранение

Емкости с системным клеем ERFURT-SR 4 хранить плотно закрытыми в прохладном месте при температуре выше нуля. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Во вскрытых емкостях клей можно покрыть слоем воды. Оригинальные невскрытые упаковки можно хранить не менее двух лет.

## Утилизация

Высохшие или затвердевшие остатки системного клея ERFURT-SR4 можно утилизировать с бытовыми отходами.