



Преимущества




Не содержат
ПВХ и
стекловолокно




Оклеивание
путем
нанесения
клея на стену




Для стен и
потолка



Могут
многократно
перекрашиваться




Паропроница-
емые




Ударопрочные




Не требуют
пропитки



Выравнивают
неровности




Надежно
скрывают
трещины



Легко
удаляются

Оклеивание



1. Удалить старые обои и покрытия. Шероховатые основания выравнивать гипсосодержащей шпаклевкой. На сильно впитывающие основания нанести грунтовку, не содержащую растворителей.



2a. С помощью клеенамазочного станка без пропитки или



2b. Путем нанесения клея на стену без пропитки.



3. Клеить обои встык.



4. Прижать обойное полотно валиком из микропористой резины.



5. Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. удалить с помощью монтажного ножа и обойного шпателя.



6. Во внутренних и на внешних углах обойное полотно обрезать, следующее полотно клеить встык.



7. После высыхания нанести высококачественную дисперсионную краску, соответствующую DIN EN 13300.



8. При следующем ремонте покрытие легко удаляется.

Описание изделия

ERFURT-Variovlies F 170

Производитель

ERFURT & SOHN KG • Хуго-Эрфурт-Штрассе 1
42399 Вупперталь • ГЕРМАНИЯ • www.erfurt.com

Сырье/производство

Настенное покрытие ERFURT-Variovlies F 170 состоит из нескольких слоев бумаги с текстильными и натуральными образующими рельеф волокнами. Оно изготавливается из качественной целлюлозы, текстильных волокон и полимерных вяжущих веществ по специальной технологии на бумагоделательном оборудовании.

Информация об изделии

Каталожный номер:	1003251	1003279
Размеры рулона:	25,00 м x 0,75 м	25,00 м x 1,06 м
Вес:	170 г/м ²	170 г/м ²
Количество в картонной коробке:	4 рулона /коробка	2 рулона /коробка
Класс пожарной опасности:	B-s1,d0	B-s1,d0

Характеристики изделия

- По показателям паропроницаемости согласно DIN 52615 соответствует толщине воздушного слоя прибл. 0,02 м
- Класс противопожарной защиты «B-s1,d0» в соответствии с DIN EN 13501-1
- Не содержит ПВХ, вредных для здоровья пластификаторов и растворителей
- Не содержит стекловолокна
- Не содержит соединений тяжелых металлов и формальдегида
- Сохраняет первоначальный размер благодаря армированию волокном
- Исключительно прочный материал, перекрывает трещины, отличается структурной прочностью
- Отвечает стандарту DIN EN 234 (Требования к настенным покрытиям с учетом последующей обработки)
- Легко удаляется после увлажнения водой
- Подходит для многократного перекрашивания стандартными красками

Способ применения/оклеивание

Основание

Настенным покрытием ERFURT-Variovlies F 170 можно оклеивать любые пригодные для оклеивания основания внутри помещений. Основание должно быть сухим, прочным, способным равномерно впитывать влагу, чистым, гладким и достаточно ровным для предусмотренного покрытия. Удалить старые обои и отслаивающиеся лакокрасочные покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсосодержащей шпаклевкой. Гладкую гипсовую штукатурку предварительно промазать разбавленным клейстером (например, Metylan NP Pulver 1:20). На сильно впитывающие основания нанести грунтовку, не содержащую растворителей, или клейстер. Соблюдайте ТУ №№ 7 и 16 комитета BFS.

Рекомендации клея

Henkel: Metylan NP Pulver 1:10, Metylan NP Power Granulat, Plus 1:12 (1:10 при оклеивании путем нанесения клея на стену)

Pufas: Pufas Sicherheits-Kleister SK 1:15 (с помощью клеенамазочного станка), 1:12,5 (при оклеивании путем нанесения клея на стену), Pufas Geräte-Kleister G 30 Chrome 1:30 (с помощью клеенамазочного станка)

Наклеивание

Наклеивать ERFURT-Variovlies F 170 следует вертикально и встык. Пузыри разглаживаются резиновым валиком или обойной щеткой. Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. прижать в углах пластмассовым шпателем и обрезать монтажным ножом. Не наклеивать внахлест. При благоприятных климатических условиях окрашивание возможно в тот же день.

ERFURT-Variovlies F 170 можно наклеивать путем нанесения клея на стену (клейстер наносится с помощью безвоздушного распылителя или шерстяного валика).

Окрашивание

После высыхания покрытие ERFURT-Variovlies F 170 покрывается дисперсионной краской со стойкостью к истиранию не ниже класса 3 в соответствии с DIN EN 13300. Лучше всего для этого подходят шелковисто-глянцевые или высокоглянцевые краски.

Компоненты/результаты испытаний

Окрашенное настенное покрытие ERFURT-Variovlies F170 утилизируется с бытовыми отходами.

Оценка показателей паропроницаемости была проведена исследовательским обществом ISEGA, г. Ашаффенбург, в соответствии с DIN 52615.