


## Преимущества




Не содержит ПВХ



Трудновоспламеняемый



Для стен и потолка



Может многократно перекрашиваться



Паропроницаемый




Ударопрочный



Не требует пропитки




Клей для флизелина




Оклеивание путем нанесения клея на стену



Низкий расход краски



Перекрывает трещины



Легко удаляется

## Применение



**1.** Удалить старые обои и покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсосодержащей шпаклевкой. На сильно впитывающие основания нанести грунтовку, не содержащую растворителей.



**2a.** Оклеивать с помощью клеенамазочного станка без пропитки или



**2b.** Путем нанесения клея на стену без пропитки.



**3.** Выровнять полотна вертикально по отвесу и наклеить стык.



**4.** Разгладить пузыри и складки обоейной щеткой или резиновым валиком.



**5.** Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. обрезать с помощью монтажного ножа и обоейного шпателя.



**6.** На внутренних и внешних углах не клеить внахлест, а обрезать точно по краю. Следующее полотно наклеивать встык.



**7.** После высыхания нанести высококачественную дисперсионную краску, соответствующую стандарту EN 13300, или акриловый лак.



**8.** При следующем ремонте покрытие легко удаляется.

## Описание изделия

### ERFURT Variovlies V 180

#### Производитель

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Сырье/Производство

ERFURT-Variovlies V 180 – это прочное предварительно окрашенное настенное покрытие, изготовленное из специальных целлюлозных и текстильных волокон в комбинации с полимерными вяжущими веществами.

#### Характеристики

- Арт № 1000597
- Размеры рулона: 25,00 м в длину и 0,75 м в ширину
- Количество в картонной коробке: 2 рулона
- Вес: около 180 г/м<sup>2</sup>

#### Характеристики

- По показателям паропроницаемости согласно DIN 52615 соответствует толщине воздушного слоя 0,05 м.
- Класс противопожарной защиты «B-s1,d0» согласно EN 13501-1 соответствует классу «B1» (трудновоспламеняемый) согласно DIN 4102-1.
- Предварительно окрашенное настенное покрытие.
- Не содержит ПВХ, вредных для здоровья пластификаторов и растворителей.
- Не содержит стекловолокна.
- Не содержит соединений тяжелых металлов и формальдегида.
- Сохраняет первоначальный размер и перекрывает трещины.
- Высокая износоустойчивость в сочетании с соответствующими лакокрасочными покрытиями.
- Превосходная покрывающая способность благодаря красящим пигментам, поэтому в большинстве случаев достаточно одного слоя краски.
- Пригоден для многократного перекрашивания стандартными красками.
- Легко удаляется после увлажнения водой.

## Способ применения/Обработка

### Основание

ERFURT-Variovlies V 180 может применяться во внутренних помещениях на любых пригодных для оклеивания основаниях, предназначенных для покраски. Основание должно быть сухим, прочным, равномерным, способным впитывать влагу, чистым, гладким и достаточно ровным для предусмотренного покрытия. Удалить старые обои и отслаивающиеся лакокрасочные покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсосодержащей шпаклевкой. Гладкую гипсовую штукатурку предварительно промазать разбавленным клеем. На сильно впитывающие основания нанести грунтовку, не содержащую растворителей.

Удалить старые обои и отслаивающиеся лакокрасочные покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсосодержащей шпаклевкой. На сильно впитывающие основания нанести грунтовку, не содержащую растворителей, или клейстер. Соблюдайте ТУ №№ 7 и 16 комитета BFS.

### Клей

**Henkel:** Metylan Гранулат Преміум, Metylan Скловолокно Преміу  
**Pufas:** Glutolin SK, Glutolin 77, PUFAS G30, или им подобный

**на не впитывающих основаниях, как напр. на стенах из пластика:**

**Henkel:** Metylan Гранулат Преміум, Metylan Скловолокно Преміу  
**Pufas:** Glutolin S15, PUFAS GK, PUFAS GF, или им подобный

### Наклеивание

Наклеивать Erfurt-Variovlies V 180 следует вертикально и встык. Разгладить пузыри резиновым валиком или обойным шпателем. Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. прижать в углах пластмассовым шпателем и обрезать монтажным ножом. Не наклеивать внахлест. Пятна клея немедленно удалить с поверхности.

### Окрашивание

После высыхания ERFURT-Variovlies V 180 окрашивается. Благодаря предварительному покрытию, в большинстве случаев достаточно одного слоя краски. Для этого пригодны дисперсионные краски с классом истирания не ниже 3 согласно EN 13300, особенно шелковисто-глянцевые и высокоглянцевые латексные краски.

Возможно также окрашивание оклеенной поверхности методом безвоздушного распыления. В этом случае для достижения равномерного и аккуратного покрытия в заключение поверхность следует обработать малярным валиком с коротким ворсом.

## Компоненты/Результаты испытаний

Оценка показателей паропроницаемости была проведена исследовательским обществом ISEGA, г. Ашаффенбург, в соответствии с DIN 52615.