




Prednosti výrobku




Bez PVC



Lepidlo na
vliesové
tapety




Na stenu a
strop




Viacrát
pretierateľné



Vzdušný



Vysoká
reliéfna
stabilita



Duplex

Spracovanie



1. Odstráňte staré tapety a nátery. Drsné podklady vyrovnajte na hladko stierkou na báze sadry. Veľmi savé podklady natrite bezrozpúšťadlovým základovým náterom.



2. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, savý a hladký. Šírku pásu označte na stenu a premerajte olovnícou.



3. Pre lepenie používajte lepidlo na vliesové tapety.



4a. Manuálne natieranie lepidlom: Pásky narežte podľa výšky steny s prídavkom a lepidlom natrite jednotlivito. Venujte pozornosť opakovaníu sa vzoru alebo



4b. natieranie lepidla prístrojom na nanášanie lepidla: Pásky ťahajte cez prístroj na nanášanie lepidla a odrežte ich. Venujte pozornosť opakovaníu sa vzoru.



5. Lepidlom natreté pásky poskladajte dohromady 2/3 ku 1/3. Skladajte, neprelamujte.



6. Pásky nechajte zmáknúť rovnako dlho, približne 10-15 minút.



7. ERFURT-Novaboss nalepte na doraz. Tapetovacou kefou alebo valčekom z penovej gumy prítlačajte tak, aby nezostali bubliny a záhyby.



8. V kútoch oddel'te tapetárskou špachtľou a rezákom alebo nožnicami.



9. Na vonkajších rohoch sa netapetuje s prekrytím. Tu musíte oddelenie vykonať presne na hrane.



10. Po vysušení pretrite vysokoakostným disperzným náterom podľa DIN EN 13300. Najlepšie použite farbu hodvábnu matnú alebo s hodvábnym leskom.

Novaboss



Popis výrobku

ERFURT-Novaboss

Výrobca

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Suroviny/výroba

Všetky druhy tapiet ERFURT-Novaboss sú biele, dvojvrstvové špeciálne tapety s reliéfom.

Výroba spočíva v tom, že sa zlepujú dve papierové vrstvy a vzor sa razí špeciálnou technológiou. Všetky druhy tapiet ERFURT-Novaboss sa vyrábajú rovnakou technológiou výroby a odlišujú sa len dizajnom.

Pri odstránení/zneškodnení tapiet ERFURT-Novaboss sa nevyskytujú žiadne problémy, pretože prírodné suroviny sa samé prínavrátia späť do ekologického cyklu.

Údaje o výrobku

- Rozmery rolky: 10,05 m dĺžka x 0,53 m šírka
- Obsah balenia v kartóne: 9/12 roliek

Vlastnosti výrobku

- Je v súlade s DIN 234 (Špecifikácia pre tapety na ďalšiu úpravu)
- Trieda protipožiarnej ochrany „B-s1,d0“ podľa DIN EN 13501-1 zodpovedá „B1“ (ťažko zápalný) podľa DIN 4102-1
- Priepustnosť vodných pár podľa DIN 52615 zodpovedá difúzne ekvivalentnej hrúbke vzduchovej vrstvy približne 0,06 m
- Stabilná špeciálna vzorovanie vďaka vysokej hmotnosti papiera a dvom vrstvám papiera
- Neobsahuje PVC, zdravie ohrozujúce zmäkčovadlá a rozpúšťadlá
- Bez prídania zlúčenín ťažkých kovov a formaldehydu
- Viackrát pretierateľný disperznými farbami bežne dostupnými v obchodnej sieti
- Pre ochranu povrchu a pre precíznejšie zvýraznenie vzorovania sa odporúča náter

Použitie/spracovanie

Podklad

ERFURT-Novaboss môžete použiť v interiéri na všetky podklady vhodné na tapetovanie. Podklad musí byť suchý, nosný, rovnomerný, savý, čistý, hladký a pre predpokladané stenové obklady dostatočne povrchovo rovný. Odstráňte staré tapety a nesúdržné nátery. Drsné podklady vyrovnajte na hladko pomocou stierky na báze sadry. Hladké sadrovcové omietky natrite zriadeným škrobovým lepidlom. Veľmi savé podklady natrite bezrozpušťačovým základným náterom alebo základný náter vykonajte škrobovým lepidlom. Musíte rešpektovať referenčné listy BFS č. 7 a č. 16.

Spracovanie

Na lepenie používajte lepidlo na vliesové tapety (napr. Metylan Secura 1:10 = 500 g v 5 l vody) alebo podobné lepidlo. Dodržujte, tiež pokyny pre spracovanie výrobcu lepidla.

Lepenie

Pásky rovnomerne natrite lepidlom, poskladajte a nechajte rovnako dlho, 10-15 minút zmäknúť. Slučky neprelamujte. Bubliny, ktoré sa vytvoria počas tapetovania, sa po vysušení znova vyhladia. Špeciálnou tapetovacou kefou tapetu starostlivo nalepte na doraz. Na spoje tapiet nepoužívajte prítlačné valčeky. Flaky po lepení okamžite odstráňte.

Náter

Po vyschnutí tapety ERFURT-Novaboss musíte plochu pretrieť disperznou farbou s minimálnou triedou oteru za mokra 3 podľa DIN EN 13300. Pre tento účel je najvhodnejšia vysokoakostná disperzná farba s hodvábnym leskom príp. s vysokým leskom, pretože tieto lepšie zvýraznia štruktúru tapety.

Účinné látky/výsledky skúšok

Tapeta ERFURT-Novaboss sa skladá z papierových vlákien, celulózy a pomocných látok.

Natreté tapety ERFURT-Novaboss môžete zneškodňovať s ostatným odpadom.

Priepustnosť vodných pár bola určená ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH - Výskumným a skúšobným ústavom s.r.o. Aschaffenburg podľa DIN 52615.