




## Prednosti výrobku




Bez PVC




Ťažko  
zápalný



Na stenu a  
strop



Ľahko  
pretierateľný




Vzdušný“




Odolný proti  
nárazom




Bez doby  
zmäkčovania




Lepidlo na  
vliesové  
tapety




Technika  
lepenia na  
stenu



Nízka  
spotreba  
farby



S funkciou  
preklenutia  
prasklín



Ľahko  
odstrániteľný

## Spracovanie



**1.** Odstráňte staré tapety a nátery. Drsné podklady vyrovnajte na hladko stierkou na báze sadry. Veľmi savé podklady natrite bezrozpušťačovým základovým náterom.



**2a.** Spracovať technikou lepenia na stenu bez doby zmäkčovania alebo



**2b.** v prístroji na nanášanie lepidla bez doby zmäkčovania..



**3.** Pásy nalepte na doraz pomocou olovnice.



**4.** Tapetovacou kefou alebo gumovým valčekom pritlačajte tak, aby nezostali bubliny a záhyby.



**5.** Presahy na stropoch, podlahových lištách, oknách a pod. odrežte odlamovacím výsuvným nožom a tapetárskou špachtľou.



**6.** V rohoch a na hranách sa netapetuje s prekrytím, ale delenie sa vykoná presne na hrane a nasledujúci pás sa tapetuje na doraz.



**7.** Po vysušení pretrite vysokoakostnou disperznou farbou podľa DIN EN 13300 alebo napr. naneste vrstvu omietky, tapety a pod.



## Popis výrobku

### ERFURT-Variovlies Plano

### Výrobca

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

### Suroviny/výroba

Tapeta ERFURT-Variovlies Plano je hladký obklad na steny, ktorý je vyrobený z recyklovaného papiera a textilných vlákien.

### Údaje o výrobku

- Objednávacie č.: 1000629
- Rozmery rolky: 20,00 m dĺžka x 0,53 m šírka
- Obsah balenia v kartóne: 9 roliek
- Plošná hmotnosť: cca 150 g/m<sup>2</sup>
- Objednávacie č.: 1000632
- Rozmery rolky: 15,00 m dĺžka x 0,75 m šírka
- Obsah balenia v kartóne: 6 roliek
- Plošná hmotnosť: cca 150 g/m<sup>2</sup>

### Vlastnosti výrobku

- Dobre prekryje farebné kontrasty podkladu
- Priepustnosť vodných pár podľa DIN 52615 zodpovedá difúzne ekvivalentnej hrúbke vzduchovej vrstvy 0,02 m
- Trieda protipožiarnej ochrany „B-s1,d0“ podľa DIN EN 13501-1 zodpovedá „B1“ (ťažko zápalný) podľa DIN 4102-1
- Na podkladoch, napr. „sadrkartón“ je spojenie nehorľavé (DIN 4102-A2)
- Neobsahuje PVC, zdravie ohrozujúce zmäkčovadlá a rozpúšťadlá
- Neobsahuje sklenené vlákna
- Bez pridania zlúčenín ťažkých kovov a formaldehydu
- S funkciou preklenutia prasklín
- Chrániaci zdroje
- Priepustný
- Z obnoviteľných surovín
- Vhodný pre alergikov
- Viackrát pretierateľná disperznými farbami bežne dostupnými v obchodnej sieti
- Po navlhčení vodou je ľahko odstrániteľný

## Použitie/spracovanie

ERFURT-Variovlies Plano môžete použiť v interiéri na všetky podklady vhodné na tapetovanie. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, mierne savý a hladký. Odstráňte staré tapety a nesúdržné nátery. Drsné podklady vyrovnajte na hladko stierkou na báze sadry. Veľmi savé podklady natrite bezrozpúšťadlovým základovým náterom.

### Spracovanie technikou lepenia na stenu

Na lepenie používajte lepidlo na vliesové tapety (napr. Metylan Secura v pomere 1:10 = 500 g v 5 l vody) alebo podobné lepidlo. Lepidlo nanášajte rovnomerne na podklad a narezané pásy vložte suché do lepidlového lôžka. Dodržujte, tiež pokyny pre spracovanie výrobcu lepidla.

### Spracovanie s prístrojom na nanášanie lepidla

Tapety ERFURT-Variovlies Plano sa natierajú lepidlom s prístrojom na nanášanie lepidla, poskladajú sa a bez doby zmäkčovania ich môžete lepiť. Na lepenie používajte lepidlo na vliesové tapety (napr. Metylan Secura v pomere 1:10 = 500 g v 5 l vody) alebo podobné lepidlo. Dodržujte, tiež pokyny pre spracovanie výrobcu lepidla.

### Lepenie

Tapety ERFURT-Variovlies Plano nalepte zvislo a na doraz. Gumovým valčekom alebo tapetárskou špachtľou vytlačte z pod pásov tapety vzduchové bubliny. Presahy na stropoch, podlahových lištách, oknách a pod. zatlačte plastovou špachtľou do rohu a rezákom odrežte. Obklad na stenu nelepte s presahom. Fláky po lepení na povrchu okamžite odstráňte.

### Náter

Po vysušení musia byť tapety ERFURT-Variovlies Plano natreté príp. ošetrené inou vrstvou. Pre tento účel je vhodná vysokoakostná disperzná farba.

## Účinné látky/výsledky skúšok

Priepustnosť vodných pár bola určená ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH - Výskumným a skúšobným ústavom s.r.o., Aschaffenburg podľa DIN 52615 časť 1, v skúšobnej správe č. 1743/42.