




Prednosti izdelka




Brez PVC-ja



Težko vnetljivo



Za steno in strop



Omogoča večkratni oplesk




Prepušča zrak



Odporno na udarce



Preprosta obdelava



Specialno lepilo

Obdelava



1. Odstranite stare tapete in premaze. Grobo podlago zgladite s kitom na osnovi mavca. Močno vpojne podlage grundirajte z osnovnim premazom, ki ne vsebuje topil.



2a. Ročno nanašanje lepila: Tapetne trakove razrežite na višino stene plus nekaj dodatka in nanje posamezno nanesite lepilo. Ali



2b. nanašanje lepila s tapecirnim strojem: Povlecite tapetne trakove skozi tapecirni stroj in jih odrežite.



3. Trakove z nanesenim lepilom zložite v razmerju 2/3 do 1/3. Pregibov ne stiskajte.



4. Čas vpijanja je približno 5–10 minut.



5. Tapetne trakove nalepite povsem navpično in tako, da se robovi stikajo. Pritisnite jih ob steno s krtačo za tapeciranje ali gumijastim valjčkom in zgladite morebitne gube in mehurčke.



6. Preostanek tapete na robovih odrežite s škarijami. Profesionalci pa grobo vlaknate tapete v kotih pogosto odtrgajo tudi z lopatico.



7. Na zunanjih robovih tapet ne polagajte tako, da se prekrivajo, temveč jih tukaj odrežite natančno po robu.



8. Po sušenju prepleskajte s kakovostno disperzijsko barvo, ki ustreza standardu DIN EN 13300.



Opis izdelka

ERFURT-Rauhfaser

Proizvajalec

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Surovine/izdelava

Tapete ERFURT-Rauhfaser-Sorten so stenske obloge, ki so sestavljene iz več plasti papirja in v katere so trdno vdelana strukturna lesna vlakna.

Vse različice tapet ERFURT-Rauhfaser-Sorten so izdelane po enakem postopku in se razlikujejo le po strukturnih lesnih vlaknih.

Za izdelavo se uporabljajo le kakovostne surovine in načrtno izbrane vrste reciklažnega papirja in celuloze. Tiskarske barve reciklažnega papirja za krovni sloj se odstranijo s flotacijskim razbarvanjem. Pri tem nastali proizvodni odpadki se lahko ponovno uvedejo v proizvodni postopek.

Voda, potrebna za proizvodnjo, se uporabi večkrat v obtoku in se očisti ter filtrira, preden se vrne v naravo.

Pri odstranitvi tapet ERFURT-Rauhfaser in odlaganju med odpadke ni težav, saj se naravne surovine same povrnejo v ekološki obtok.

Podatki izdelka

- Dimenzije role: 25,00 m dolžine x 0,53 m širine
(Rauhfaser Rustic: 15,00 m dolžine x 0,53 m širine)
- Vsebina kartona: 6 rol

Lastnosti izdelka

- Paroprepustnost po DIN 52615 ustreza difuzijsko ekvivalentni debelini zračnega sloja pribl. 0,01 m
- Razred protipožarne zaščite „B-s1,d0“ po DIN EN 13501-1 ustreza „B1“ (težko vnetljivo) po DIN 4102-1
- Na podlagah kot je „mavčni karton“ spojeni sloj ni gorljiv (DIN EN A2-s1,d0)
- Ustreza standardu DIN EN 234 (predpisi za stenske obloge za naknadno obdelavo)
- Ne vsebuje PVC-ja, zdravju škodljivih mehčalcev in topil
- Brez dodanih težkokovinskih spojin in formaldehida
- Omogoča večkratno oplesk z običajnimi barvami
- Varčuje z viri
- Iz trajnostnih surovin
- Primerno za alergije

Uporaba/obdelava

Podlaga

Tapete ERFURT-Rauhfaser lahko nanesete v notranjih prostorih na vse podlage, ki so primerne za tapeciranje. Enovito strukturirano površino dosežemo z enakomerno razporeditvijo različnih lesnih vlaken – odvisno od različice tapete.

Obdelava

Za lepljenje uporabite specialno lepilo (npr. Metylan spezial 1:20 = 200 g v 4 l vode) ali lepilo za tapetirni stroj ali Metylan Secura 1:11 (500 g v 5,5 l vode) ali primerljivo lepilo.

Lepljenje

Tapetne trakove razrežite na višino stene plus nekaj dodatka in na hrbtno stran s tapetirnim strojem ali ročno nanesite enakomerno plast lepila. Trakove zložite v razmerju 2/3 do 1/3 in položite stranske robove drug na drugega. Tako preprečite, da bi se izsušili. Pregibov ne stiskajte.

Po času vpijanja približno 5-10 minut lahko grobovlaknate tapete Rauhfaser nalepite na stene. Tapetne trakove pritisnite navpično na steno s krtačo za tapeciranje ali z gumijastim valjčkom. Odvečne dele posameznih trakov odrežite s škarjami oziroma odtrgajte s tapetirno lopatico.

Oplesk

Po sušenju tapete Rauhfaser je treba opleskati površino z disperzijsko barvo, ki jo odlikuje najmanj razred mokre abrazijske odpornosti 3 po standardu EN 13300.

Po želji lahko tapete obdelate tudi s posebnimi obdelavami in tehnikami.

Vsebnost snovi/rezultati testiranja

Tapete ERFURT-Rauhfaser so izdelane iz papirnatih vlaken, od tega iz pribl. 100 % recikliranega papirja, lesnih vlaken in pomožnih snovi.

Zaradi visokega deleža recikliranih vlaken s ponosom nosijo okoljsko oznako „Modri angel“ (RAL-UZ 35a).

Opleskane tapete Rauhfaser odložite med običajne gospodinjske odpadke.

Podjetje TÜV Nord z alergenskim žigom potrjuje, da so tapete ERFURT-Rauhfaser izdelane pod strogim nadzorom alergenih in škodljivih snovi. Tako so primerne tudi za ljudi, ki so posebej občutljivi in podvrženi alergijam.

Organizacija ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH iz Aschaffenburga je določila paroprepustnost v skladu s standardom DIN 52615 s testnim poročilom 1743/32.

Pri lesnih vlaknih se lahko v redkih primerih zgodi, da v snoveh, ki jih vsebuje les (lignin in smole), nanos barvnega premaza sproži rumenorjavo obarvanje. V takšnih primerih lahko ta posamezna mesta obdelate z izolacijskim premazom. Te naravne snovi, ki jih vsebuje les, so za zdravje neoporečne.