



产品优势



铺贴方法



1.去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基面需用含石膏的填充物进行平整。吸收性特别强的基面需用不含溶剂的底胶打底。



2.使用附属器材将ERFURT-Variovlies R 300墙纸裁剪开并以背面向外将墙纸卷开。



3a.在光滑至中等粗糙的基层墙面上使用长柄刷将ERFURT-Systemkleber SR 2按照卷轴充分涂刷到基层墙面上。



3b.在中等粗糙到粗糙的基层墙面上使用刮铲（B2或C3，根据基层墙面而定）将ERFURT-Systemkleber SR 4横向沿着运做方向涂刷。



4.以墙壁涂胶技术将墙纸以毡面浸入湿润的爱尔福特系统胶液中，并排铺贴好。使用橡胶碾和/或者塑料刮铲将其压平。



5.墙角及边缘处不能重叠铺贴，而应该在边缘处精确的切割然后接着并排铺贴墙纸卷。



6.天花板、壁脚板、窗户等处超出的部分使用切割刀及刮铲剪边。



7.干燥后ERUFRT-Variovlies R 300墙纸上可涂层铺贴。在墙纸铺贴过程中必须注意避免由于侧面填充物而出现缝-接-缝铺贴。



8.干燥后ERUFRT-Variovlies R 300墙纸可使用高品质乳胶漆按照EN 13300涂层。在此应关注技术须知。

产品描述

ERFURT-Variovlies R 300

制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

原料/生产

ERFURT-Variovlies R 300是一种用于粗糙基层墙面修复的光滑墙纸，作为2-元素联合系统由特殊的纺织纤维制作而成。

产品数据

- 订购号 1000602
- 卷轴规格: 25,00 米长 x 1,00 米宽
- 每箱容量: 2卷
- 克重: 大约280 g/m²

产品特性

- 按照EN ISO 12 572水蒸气通透性在使用系统胶液SR 2的系统建筑中符合扩散等效的空气层厚度大约0,07米
- 按照EN ISO 12 572水蒸气通透性在使用系统胶液SR 4的系统建筑中符合扩散等效的空气层厚度大约0,51米
- 按照EN 13501-1防火等级"C-s2,d0"符合按照DIN 4102-1的"B1" (阻燃)
- 最佳铺贴基底
- 不含PVC、有害健康的软化剂及溶剂
- 不含玻璃纤维
- 无重金属成分及甲醛
- 结构稳定并且抗裂痕(等级A+B)

使用/铺贴

基层墙面

基层墙面必须干燥、有承载力、均匀、吸水、干净、光滑并且对于预期的墙纸来说足够平坦。去除旧的墙纸和不粘合的涂层。光滑的石膏使用稀释的胶液预先涂胶。吸收性特别强的基面需用不含溶剂的底漆打底。

光滑及轻微粗糙基层墙面的迅速修复

对于迅速修复光滑及轻微粗糙的基层墙面，其在一道程序中使用所有理性墙纸重新为铺贴做好准备，应使用ERFURT-Systemkleber SR 2。使用长柄滚刷将胶液均匀充分的涂刷到基层墙面上。

将切割好的墙纸卷铺到胶液上使用墙纸刮铲按压，以便使胶液均匀分布，形成预计的基层墙面。天花板、踢脚板、窗户等处的多余部分使用墙纸刮铲压到角落里然后用切割刀切除。不能重叠粘贴墙纸。

中等粗糙及粗糙基层墙面的迅速修复

对于迅速修复中等粗糙及粗糙的基层墙面，其在一道程序中使用所有理性墙纸重新为铺贴做好准备，应使用ERFURT-Systemkleber SR 4。使用刮铲将胶液均匀的涂抹于基层墙面上。将切割好的墙纸卷铺到胶液上使用墙纸刮铲按压，以便使胶液均匀分布，形成预计的基层墙面。天花板、踢脚板、窗户等处的多余部分使用墙纸刮铲压到角落里然后用切割刀切除。不能重叠粘贴墙纸。

铺贴基层墙面

ERFURT-Variovlies R 300墙纸可使用所有墙纸铺贴于其上。在此要避免由于侧面对接偏移而形成的缝-接-缝铺贴。ERFURT-Variovlies R 300墙纸上的铺贴应使用为墙纸规定的胶液，至少为特殊胶液，稀释比例1:20（200克溶于4升水中）。在ERFURT-Variovlies R 300墙纸，所有可干燥揭除的墙纸都可去除。去除使用胶液粘贴的墙纸时，应注意小心操作（例如不用穗辊）。

涂刷基层

为了使表面质量达到Q2，在光滑到中等粗糙的基层墙面上使用SR 2的修缮中，铺贴之后应使用一塑料乳胶刮铲（例如压地斯826）将缝隙刮平。

为了获得均匀的涂层图案，铺贴后应涂刷不含溶剂的打底材料。

在中等粗糙到粗糙的基层墙面上使用SR 4修缮中，仅是并排铺贴就可达表面质量Q2。

在之后涂刷中，根据要求级别的不同按照EN 13300至少使用裂痕等级3级的乳胶涂料。

成分/审核结果

水蒸气通透性由亚琛声热测试公司根据EN ISO 12 572以检测报告Nr. 1030509-D-WDD和1030509-E-WDD确认。

德国制造

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

电话: +49 202 6110 0
传真: +49 202 6110 89 451

电子邮件: info@erfurt.com
网址: www.erfurt.com

服务热线:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN